

## APP Klarlack UHS 410/APP Klarlack UHS 410 Härter

ein schnelltrocknender 2-Komponenten-Klarlack mit niedrigen Emissionen der Premium-Klasse. Mit einem erhöhten Anteil an Feststoffen sowie flüchtigen organischen Verbindungen VOC unter 420 g/l. Er zeichnet sich durch ein sehr gutes Fließverhalten aus. Er lässt sich leicht verarbeiten und polieren. Er garantiert hohen Glanz und langzeitige Farbechtheit des Basislackses.



### SEHR KURZE TROCKNUNGSZEIT DES LACKS

Seine Verwendung erlaubt die Betriebszeit der Lackierkabine wesentlich zu verkürzen:

Endfestigkeit bei folgenden Temperaturen.	
bei +20°C	– 2,5 Std.
bei +60°C	– 15 Min.
IR-Strahler	– 10-15 Min



Muss nicht verdünnt werden!

Beim Lackieren von Kunststoffen muss kein Weichmacher beigemischt werden.

Mit Hochglanz.

Leicht zum Polieren.



Der Klarlack APP UHS 410 New Formula ist witterungsbeständig in unterschiedlichen Klimazonen.

Durch Verwendung von speziellen Harzen bleibt die Lackstruktur widerstandsfähiger gegen Steinschlag und kleinere Beschädigungen.



Es stehen zwei Härter zur Verfügung: **schnelltrocknend** und **Standard**. So passen Sie die Verarbeitung an die Umgebungstemperatur und die Größe der zu lackierenden Fläche an.



**1** Mischung im Volumenverhältnis



**2:1** APP Klarlack UHS 410  
New Formula mit Härter  
APP Klarlack UHS Härter

**2** Lagen



**2x1** (50-60 µm)

**3** Sprühtechnik: Sprühpistole



Ø **1,2-1,4**

**4** Zwischenschichtverdampfung



**5-10 Min**

**5** Druck



**2,0-2,5 Bar**

VORTEILE

+  
EINFACHE  
UND ANGENEHME  
ANWENDUNG

+  
MUSS  
NICHT VERDÜNNT  
WERDEN

+  
HOCHGLANZ UND TIEFE  
DER DUNKLEN FARBEN

+  
SCHNELLERE  
LACKIERUNG  
VON KUNSTSTOFFTEILEN

+  
GUTE MECHANISCHE BE-  
STÄNDIGKEIT  
gegen Steinschlag und kleinere  
Beschädigungen.

+  
SPARSAM IM VERBRAUCH  
15-20% weniger  
Verbrauch im Vergleich  
zu Standardlacken.

**HOHER FESTSTOFFGEHALT VON 59%.  
KONFORM MIT VOC 420 G/L.**

APP-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Art	SV
020137	APP Klarlack UHS 410	1L	transparent	6 St.
020138	New Formula	5L		3 St.
020335	APP Harter Klarlack UHS 410	0,5l	Standard	6 St.
020336		2,5L		3 St.
020337	APP Harter Klarlack UHS 410	0,5l	schnellhär- tend	6 St.
020338		2,5L		3 St.