TECHNISCHE INFORMATION

Produktname: Epoxid-Grundierung APP Grund Epoxy Spray. APP-Nr.: 021205, 020206.

Einkomponentige, schnell trocknende Epoxidgrundierung mit korrosionsschützenden und isolierenden Eigenschaften. Sie weist eine sehr gute Haftung auf Eisen, Stahl, verzinktem Stahl und Aluminium. Kann mit allen Arten von Decklacken überlackiert werden.

Verpackung:	500 ml Sprühdose.
Produkt und Zubehör:	APP Grund Epoxy Spray.
Farbe:	hellgrau, dunkelgrau.
Temperaturbeständigkeit:	90 °C.
Anwendung	Geeignet für Korrosionsschutz, Isolierung, das Ausbessern kleiner Schleifstellen sowie für Mikroreparaturen.

Untergrund

Geeignete Untergründe: Eisen, Stahl, verzinktes Stahlblech und Aluminium, Glasfaserlaminate. Abgeschliffene Übergänge von Werksbeschichtungen und Polyesterfüllungen.
Kunststoffoberflächen, die mit Haftgrundierungen beschichtet sind, z. B.: APP 1K Kunststoff Primer.

Untergrundvorbereitung:



Eventuelle Korrosionsstellen gründlich entfernen und mit Schleifpapier der Körnung P220–P320 trocken anschleifen. Übergänge zu alten Lackbeschichtungen und Polyesterfüllungen ausgleichen.
Grundierungen und alte Lackschichten nass mit Schleifpapier der Körnung P400–P500 schleifen.



Vor dem Aufsprühen der Grundierung die zu lackierende Oberfläche von Staub befreien und mit dem Entfetter W900, W911 oder WB900 entfetten.

Die vorstehenden Informationen entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie stellen keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen dar. Beachten Sie bitte die Hinweise und Warnhinweise auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeiten durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellungsdatum: 07.07.2017

Aktualisierungsdatum: 07.11.2018


Website2 mit 3

Produktname: Epoxid-Grundierung APP Grund Epoxy Spray. APP-Nr.: 021205, 020206.

Anwendung:




Vor dem Aufsprühen die zu lackierende Oberfläche anschleifen, von Staub befreien und entfetten. Die Grundierung durch 2–3-minütiges Schütteln des Behälters gut durchmischen. Einen Probesprühvorgang durchführen. Die zu lackierende Oberfläche aus einer Entfernung von 20–30 cm gleichmäßig mit der Grundierung beschichten.



Anzahl der Schichten: 2–3 x 1.
Ergiebigkeit: 1,25 m² pro Gebinde
Empfohlene Arbeitsbedingungen:

- Mindesttemperatur: +10 °C
- maximale relative Luftfeuchtigkeit: 80 %.



Trocknungszeit zwischen den Schichten bei +20 °C: 3–5 Minuten.

Trocknung



Bei einer Temperatur von +20 °C:

Staubtrocken:	5 Min.
Berührungstrocken:	10 Min.
Überstreichbar:	20–25 Min.
Schleifbereit:	30 Min.

Überlackierbar:

Nach 20–25 Min. / +20 °C im Nass-in-Nass-Verfahren wasserverdünnbare und herkömmliche Decklacke auftragen. Nach dem Trocknen und Schleifen können Polyester-Spachtelmassen aufgetragen werden.

Schleifen



Nach vollständiger Aushärtung schleifen:

- nass mit Schleifpapier P600–P800
- maschinell trocken mit Schleifpapier P400–P500.

Die vorstehenden Informationen entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie stellen keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen dar. Beachten Sie bitte die Hinweise und Warnhinweise auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeiten durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września, ul. Przemysłowa 10, Tel. +48 61 437 00 00.


TECHNISCHE INFORMATION

Produktname: Epoxid-Grundierung APP Grund Epoxy Spray. APP-Nr.: 021205, 020206.

Reinigung der Ausrüstung:

Um die Düse von Farbresten zu befreien, den Behälter auf den Kopf stellen und den Sprühstrahl kurz betätigen. Das Treibgas drückt die Farbreste aus der Düse, verhindert so deren Antrocknen und ermöglicht dadurch die Wiederverwendung der Sprühdose

Lagerung:



In geschlossenen Originalverpackungen in einem trockenen und gut belüfteten Raum lagern.
Vor Frost schützen.

Arbeitsschutzvorschriften:



Nur für den professionellen Gebrauch.
Siehe: Angaben auf den Produktetiketten oder im Sicherheitsdatenblatt.
Der Anwender muss die im jeweiligen Land geltenden Arbeitsschutzvorschriften einhalten.

VOC:

Zulässiger VOC-Gehalt in g/l im gebrauchsfertigen Produkt.
780,0 g/l für APP Grund Epoxy Spray
Maximaler VOC-Gehalt in g/l im gebrauchsfertigen Produkt.
683,4 g/l für APP Grund Epoxy Spray

Die vorstehenden Informationen entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie stellen keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen dar. Beachten Sie bitte die Hinweise und Warnhinweise auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeiten durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.