

# TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:  
09.10.2006

# APP

AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:  
21.12.2007

Seite 1 von 3

## Produktbezeichnung: APP-SEAL 12.

Tixotropisches, schnelltrocknendes, dauerelastisches Dichtungswerkstoff, deckbar mit allen Autolacktypen, zur Auftragung mit einem Pinsel.

Verpackung:	1,0 kg.
Produkt und Zusatzstoffe:	APP-SEAL 12.
Grundkomponenten:	APP-SEAL 12 – Mischung von synthetischem Kautschuk und Harzen sowie Lösungsmitteln.
Farbe:	grau.
Ergiebigkeit:	300-600 g/m <sup>2</sup> Achtung! In der Tat hängt die Ergiebigkeit von solchen Faktoren ab, wie z.B.: Form des Objekts, Untergrundsrauheit, Auftragsverfahren und Arbeitsbedingungen.
Konsistenz:	Tixotropiepaste
Gehalt an festen Partikeln:	~75%
Beständigkeit:	Chemische Beständigkeit: gegen Säuren: gut            gegen Solen: sehr gut gegen Benzin und Öle    gut            gegen Wasser: sehr gut  Thermische Beständigkeit: von -30°C bis +90°C.

### Anwendung:

- zur dauerelastischen Abdichtung horizontalen und vertikalen Schweissnähte an Autokarosserien z.B. im Motorraum, im Kofferboden und im Radlaufbereich,
- zur Wiederherstellung werksoriginaler Abdichtungsstruktur mit sichtbaren Pinselstreifen,
- zur Abdichtung größerer Oberflächen von LKW-Aufhängern,
- zur Abdichtung großer Schraubverbindungen.

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnhinweise auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gestanden hatten.

**Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.**

# TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:  
09.10.2006

# APP

AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:  
21.12.2007

Seite 2 von 3

## Produktbezeichnung: APP-SEAL 12.

### Untergrund:

Geeignete Untergründe:

Roh- und grundiertes Blech.  
Oberflächen mit Grundierungs- oder Decklackanstrich.

### Achtung:

Um die Korrosionsbeständigkeit zu erhöhen, wird empfohlen die Masse APP-SEAL 12 auf eine grundierte Oberfläche aufzutragen.

Vorbereitung des  
Untergrunds:

Von den rohen Karosserieblechen alle Korrosionsstellen entfernen.  
Vor Auftragung der Masse APP-SEAL 12 soll die zu bearbeitende Oberfläche getrocknet, entstaubt und mit dem Reiniger W900 entfettet werden.

### Gebrauchsanweisung

Mischverhältnis:

APP-SEAL 12 wird als gebrauchsfertiges Produkt geliefert.

- Dichte bei +20°C: 1,15 g/ml
- Viskosität bei +20°C: 10000 mPas.
- Gehalt an organischen Lösungsmitteln: 29,4%.

Auslegungstemperatur: von +15°C bis +25°C.

### Achtung!

Kein Nitrocellulose-Lösungsmittel verwenden.

Auftragen:

Mit hartem Pinsel für Klebe- und Dichtungsmassen oder mit einem Spachtel auftragen.

Anzahl der Schichten: 1-2.

Korrekturen innerhalb ~10 Minuten möglich.

Bei der Auftragung weist die Masse keine Abtropfungstendenzen auf.

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnhinweise auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gestanden hatten.

**Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.**

# TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:  
09.10.2006

# APP

AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:  
21.12.2007

Seite 3 von 3

## Produktbezeichnung: APP-SEAL 12.

### Trocknen:

Bei +20 °C, nach ca. 1 Stunde, zur Bearbeitung mit den Decklacken fähig.

Achtung!

Die Trocknungszeit wird im großen Masse durch die Dicke der mit Pinsel aufgetragenen Schichten beeinflusst.

### Deckbarkeit:

APP-SEAL 12 nach Ablauf von:

- ca. 1 h (nach voller Austrocknung)

kann mit 1- und 2-Komponenten-Decklacken für Reparaturen und Renovierungen der Autokarosserien bearbeitet werden.

### Gerätereinigung:

Vor Aushärtung mit technischem Spiritus, 2K-Verdünnern.

Nach Aushärtung wird mechanisch gereinigt.

### Lagerung:

In geschlossenen Originalgebinden, in trockenem und gut belüftetem Lagerraum aufbewahren.

Lagerungstemperatur: von +5°C bis +25°C.

Vor Einfrierung schützen.

### Unfallverhütungsvorschriften:

Nur für professionelle Anwendungen.

Siehe: Text auf den Produktetiketten oder dem Sicherheitsdatenblatt.

Der Verbraucher soll die im jeweiligen Land gültigen

Unfallverhütungsvorschriften beachten.

### VOC:

Zulässiger VOC-Wert g/l im gebrauchsfertigen Produkt.

540 g/l für APP-SEAL 12

Max. VOC-Gehalt g/l im gebrauchsfertigen Produkt.

405 g/l für APP-SEAL 12

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnhinweise auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gestanden hatten.

**Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.**