

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellungsdatum:
20.06.2019r



Aktualisierungsdatum:
20.06.2019r

Seite 1 von 5

Produktname: 2K PU Bed liner Strukturbeschichtung APP C300 Predator 3:1. APP Nr: 050700 APP C 300 Predator 3:1. APP-Nr.: 050700.

APP C 300 Predator 3:1 ist eine Zweikomponenten-Polyurethan-Acryl-Strukturbeschichtung, die zum langfristigen Schutz von Ladeflächen vor mechanischen und chemischen Beschädigungen sowie Korrosion bestimmt ist.

Verpackung: APP C 300 Predator - 600 ml;
APP C 300 Predator Härter - 200 ml.

Produkt und Zusätze: APP C 300 Predator 3:1
APP C 300 Predator Härter
APP Acryl Verdünnung.

Basis-Bestandteile: APP C 300 Predator 3:1-Acrylharz, Füllmittel und Zusätze
APP C 300 Predator Härter – Isocyanat-Härter
APP Acryl Verdünnung – Acryl-Verdünnungsmittel.

Farbe: Schwarz.

Ergiebigkeit: 2,3 m²/l (200 µm)
Vorsicht! In der Praxis hängt die Ergiebigkeit von folgenden Faktoren ab: Form des Gegenstands, Rauheit der Oberfläche, Auftragungsmethode, Arbeitsbedingungen.

Anwendung APP C 300 Predator 3:1 ist eine Beschichtung, die sich durch eine sehr hohe mechanische und chemische Beständigkeit auszeichnet. Sie ist für den Schutz von Ladeflächen in Sattelanhängern, Geländewagen und Pick-ups bestimmt, die sehr harten physischen und umweltbezogenen Bedingungen ausgesetzt sein können.

Vorteile:

- Möglichkeit einer einfachen Textur-Regulierung.
- Hohe mechanische Resistenz (Abrieb, Kratzer usw.).
- Hohe chemische Resistenz.
- Sehr guter Korrosionsschutz.
- Resistenz gegen Witterungsbedingungen und UV-Strahlung, hohe Härte und Elastizität.
- Sehr gute Haftung auf verschiedenen Oberflächen.
- Thermische Resistenz bis zu 85°C.

Die obigen Informationen entsprechen dem aktuellen Wissensstand bezüglich unserer Produkte und ihrer Anwendungsmöglichkeiten. Dies ist keine Garantie dafür, dass sie bestimmte Eigenschaften aufweisen oder unter besonderen Bedingungen angewandt werden können. Es gilt, die Anmerkungen und Warnhinweise auf Produktetiketten und dem Produktdatenblatt zu befolgen. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeit von Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle sind.

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellungsdatum:
20.06.2019r



Aktualisierungsdatum:
20.06.2019r

Seite 2 von 5

Produktname: 2K PU Bed liner Strukturbeschichtung APP C300 Predator 3:1. APP Nr: 050700 APP C 300 Predator 3:1. APP-Nr.: 050700.

Geeignete Oberflächen: Stahl, verzinktes Stahlblech, Aluminium, Polyester-Laminat und alte OEM-Oberflächen, Kataphorese.
Vorbearbeitete Oberflächen:

- mit Polyester wie z. B. APP Ultra,
- mit Epoxid-Grundierungen wie z. B. APP Grund EP
- mit Grundierungen wie z. B. APP Haftgrund oder APP Kunststoff Primer.

Nass auf Nassarbeiten.
Es ist eine Beschichtung ohne Schleifen der Epoxid-Grundierung möglich
APP Grund EP nach 45 Min. bei 20°C oder 15 Min. bei 60°C ab
Auftragung.

**Vorbereitung des
Untergrunds:**




Bestehende Ausführungen und Polyester-Produkte trocken mit einem P240-
P320-Schleifpapier ebnen.

Mit Fabrik-Lack und -Grundierungen beschichtete Oberflächen
trockenschleifen (Schleifpapier P240-P320) oder nassschleifen
(Schleifpapier P360-P400).

Vor dem Auftragen von APP C 300 Predator die bearbeitete Fläche von
Staub reinigen und mit dem Abbeizmittel W900 oder W911 entfetten.


Anwendung

Mischverhältnis:



A) Beim Auftragen mit einer Wartungspistole:

3 Mengen	APP C 300 Predator
1 Menge	APP C 300 Predator Härter
0-10 %	APP Acryl Verdünnung
Gewicht-Mischverhältnis:	
100	APP C 300 Predator
29	APP C 300 Predator Härter
0-10	APP Acryl Verdünnung



B) Beim Auftragen mit einer Lackierpistole:

3 Mengen	APP C 300 Predator
1 Menge	APP C 300 Predator Härter
10-25 %	APP Acryl Verdünnung
Gewicht-Mischverhältnis:	
100	APP C 300 Predator

Die obigen Informationen entsprechen dem aktuellen Wissensstand bezüglich unserer Produkte und ihrer Anwendungsmöglichkeiten. Dies ist keine Garantie dafür, dass sie bestimmte Eigenschaften aufweisen oder unter besonderen Bedingungen angewandt werden können. Es gilt, die Anmerkungen und Warnhinweise auf Produktetiketten und dem Produktdatenblatt zu befolgen. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeit von Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle sind.

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellungsdatum:
20.06.2019r



Aktualisierungsdatum:
20.06.2019r

Seite 3 von 5

**Produktname: 2K PU Bed liner Strukturbeschichtung APP C300
Predator 3:1. APP Nr: 050700 APP C 300 Predator 3:1.
APP-Nr.: 050700.**

29 APP C 300 Predator Härter
10-26 APP Acryl Verdünnung

Das Material durch Schütteln gut vermischen, die Sicherungskappe entfernen. Den gesamten Härterinhalt in den Behälter gießen und nochmals durch Schütteln vermischen. Behälter an einer entsprechenden Wartungspistole befestigen.

APP C 300 Predator 3:1	APP C 300 Predator Härter		APP Acryl Verdünnung		
Mengen- Verhältnis	3 : 1		+10%	+15%	+20%
	Gewicht-Mischverhältnis				
L	[g]	[g]	[g]	[g]	[g]
0,1	111	32,4	11,6	17,4	23,2
0,2	222	64,7	23,2	34,8	46,5
0,3	333	97,1	34,8	52,3	69,7
0,4	444	129	46,5	69,7	92,9
0,5	555	162	58,1	87,1	116
0,6	666	194	69,7	105	139
0,7	777	227	81,3	122	163
0,8	888	259	92,9	139	186
0,9	999	291	105	157	209
1,0	1110	324	116	174	232

Auftragen:



Mit Hilfe einer Aufsprüh-Wartungspistole und 2-4 bar Luftdruck oder einer Aufsprüh-Lackierpistole mit $\varnothing 1,3$ - $\varnothing 2,0$ mm Düse und Luftdruck von 1,5 bis 2,2 bar auftragen.

Vorsicht!

Die besten Aufsprüh-Ergebnissen werden erreicht, wenn eine Sprühpistole für dichte Massen mit regelbarer Düse oder eine pneumatische Pistole mit Druckbehälter verwendet wird.

Die obigen Informationen entsprechen dem aktuellen Wissensstand bezüglich unserer Produkte und ihrer Anwendungsmöglichkeiten. Dies ist keine Garantie dafür, dass sie bestimmte Eigenschaften aufweisen oder unter besonderen Bedingungen angewandt werden können. Es gilt, die Anmerkungen und Warnhinweise auf Produktetiketten und dem Produktdatenblatt zu befolgen. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeit von Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle sind.

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellungsdatum:
20.06.2019r




Aktualisierungsdatum:
20.06.2019r

Seite 4 von 5

**Produktname: 2K PU Bed liner Strukturbeschichtung APP C300
Predator 3:1. APP Nr: 050700 APP C 300 Predator 3:1.
APP-Nr.: 050700.**




Anzahl der Schichten: 1 - 2.
Dicke der Schicht: 180-230 µm für eine einzelne Trockenschicht



Abdampfzeit zwischen den Schichten bei +20°C:
20 - 30 Minuten.
Nach Zubereitung zu verwenden innerhalb von: 1 Std.

Trocknen



Bei +20 °C:
Staubtrocken: 5-10 Min.
Berührtrocken: 45-60 Min.
Manipulationszeitraum: 12-24 Std.
Geringe Belastungen: 2-3 Tage
Hohe Belastungen,
Endgültige Resistenz: 7 Tage

Bei + 60 °C:
Volle Aushärtung: 30 Min.

IR-Trocknen: Nicht
empfohlen

Schleifen:

Nach 24 Std. ist eine Schleiffaser-Behandlung nötig bevor ein Oberflächenlack aufgetragen wird.

Beschichtung:

Wasserverdünnbare und konventionelle Basis-Lacke
z. B APP Modular Spezial Base.
Ein- und zweikomponentige Oberflächen-Lacke,
z. B APP Modular Acryl Line.
Vorsicht!
Übermalen (Streichen) ohne Mattierung innerhalb von 1 bis 24
Stunden ab dem Auftragen. Nach 24 Stunden ist eine Schleiffaser-
Behandlung nötig.

Die obigen Informationen entsprechen dem aktuellen Wissensstand bezüglich unserer Produkte und ihrer Anwendungsmöglichkeiten. Dies ist keine Garantie dafür, dass sie bestimmte Eigenschaften aufweisen oder unter besonderen Bedingungen angewandt werden können. Es gilt, die Anmerkungen und Warnhinweise auf Produktetiketten und dem Produktdatenblatt zu befolgen. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeit von Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle sind.

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellungsdatum:
20.06.2019r



Aktualisierungsdatum:
20.06.2019r

Seite 5 von 5


**Produktname: 2K PU Bed liner Strukturbeschichtung APP C300
Predator 3:1. APP Nr: 050700 APP C 300 Predator 3:1.
APP-Nr.: 050700.**

Chemische Resistenz:

Wasser		ja
Motoröl		ja
Bremsflüssigkeit		weicht flächenmäßig auf
Reinigungsmittel		ja
Ammoniak 10 %	7 Std.	ja
Essigsäure 44 %	7 Std.	ja
Dieselmotorenöl	10 Min.	ja
Benzin	10 Min.	weicht flächenmäßig auf, nach dem Abdampfen hart
Xylen	15 Min.	weicht flächenmäßig auf, nach dem Abdampfen hart
Aceton	5 Min.	weicht flächenmäßig auf, nach dem Abdampfen hart

Gerätereinigung: Nitrozellulose-Lösungsmittel.

Aufbewahrung:



In geschlossenen Verpackungen an trockenen und gut belüfteten Orten aufbewahren.
Vor Frost fernhalten.

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz:



Nur zur professionellen Anwendung.
Siehe: Text auf den Produktetiketten bzw. dem Sicherheitsdatenblatt des gefährlichen Produkts.
Der Nutzer muss die in seinem Land geltenden Vorschriften in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz einhalten.

VOC:

Zulässiger VOC-Gehalt g/l im Fertigprodukt
840 g/l für APP C 300 Predator 3:1
Maximaler VOC-Gehalt g/l im Fertigprodukt
470 g/l für APP C 300 Predator 3:1

Die obigen Informationen entsprechen dem aktuellen Wissensstand bezüglich unserer Produkte und ihrer Anwendungsmöglichkeiten. Dies ist keine Garantie dafür, dass sie bestimmte Eigenschaften aufweisen oder unter besonderen Bedingungen angewandt werden können. Es gilt, die Anmerkungen und Warnhinweise auf Produktetiketten und dem Produktdatenblatt zu befolgen. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeit von Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle sind.