

# TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:  
10.05.2005

# APP

AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:  
10.05.2005

Seite 1 von 1

## Produktbezeichnung: Dämmungsmatte APP hart.

**BESCHREIBUNG:** Selbstklebendes Laminat aus der Mischung von Bitumen, Elastomeren und Füllern mit verschiedener Körnung.

<b>Charakteristik:</b>	
Oberflächenausrüstung	Polyethylen
Ausrüstung an der Auftragsseite	selbstklebend, durch die beschichtete Außenhaut geschützt
Dichte	1,8-2,0 g/cm <sup>3</sup>
Gewicht pro m <sup>2</sup> (Standard)	4-10 kg/m <sup>2</sup>
Gewichtstoleranz	± 10%
Verbrennungsgeschwindigkeit (entsprechend DIN 75200)	< 20 mm / Min.
Brennbarkeit (entsprechend FM VSS . 302)	SE
Sofortige Anliegeadhäsion (entsprechend ASTM D 31211)	< 10 cm
Anliegekohäsion (entsprechend FINAT8)	> 4 Stunden
Arbeitstemperaturbereich (nach der Auftragung)	-20°C/+80°C
<b>Anwendung:</b>	Schalldämpfendes Material zum Gebrauch in Schräg- und Senkrechtposition an den flachen oder leicht gekrümmten Oberflächen, die den Vibrationen ausgesetzt sind.
<b>Untergrund:</b>	
Geeignete Untergründe:	Trockene, entölte, entfettete und von anderen Verschmutzungen gereinigte Untergründe mit diversen Ausrüstungen.
Vorbereitung des Untergrunds:	Vorm Ankleben die Oberfläche reinigen und mit Reiniger W900 entfetten.
<b>Gebrauchsanweisung:</b>	
Auftragen	In der Raumtemperatur auftragen.
Deckbarkeit	Nach Entfernung der Schutzfolie deckbar mit allen typischen Bearbeitungsprodukten.
<b>Lagerung:</b>	In der Temperatur von +10°C bis +30°C, im trockenen und luftigen Raum aufbewahren.
<b>Unfallverhütungsvorschriften:</b>	Siehe: Text auf den Produktetiketten. Der Verbraucher soll die im jeweiligen Land gültigen Unfallverhütungsvorschriften beachten.

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnhinweise auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gestanden hatten.

**Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.**