

TECHNISCHE INFORMATION

Bearbeitungsdatum:
12.02.2024



Aktualisierungsdatum:
12.02.2024

Seite 1 von 2

Produktname: APP P Mask Standard Abdeckpapier.
APP Nr.: 070411, 070421, 070431 i 070412, 070422, 070432, 070442.

APP P Mask Standard ist ein einseitiges glattes Papier mit einer Grammatur von 45 g/m², dass ohne Zusatz von Altpapier hergestellt wurde. Entwickelt und hergestellt als spezielles Abdeckpapier (Schutzpapier) für die Anforderungen der Automobilrenovierung und Industrielackierung.

Verkaufseinheit. Aufgewickelt auf einer Hülse mit einem Lochdurchmesser von 75 mm.

Rollenbreite	Rollenlänge	APP	Rollenlänge	APP
[cm]	[m]	Nr.	[m]	Nr.
30	280	070411	100	070412
60	280	070421	100	070422
90	280	070431	100	070432
120	-	-	100	070442

Produkt und Zubehör. APP P Mask Standard - Abdeckpapier.
NTools ADG75 - Adapter für Hülsen ø75 mm (APP Nr. 070460).
APP Expert, APP Plus, APP Standard und APP Red Tape - selbstklebende Lackierabdeckbänder.

Grundkomponente. Altpapierfreie, reine Zellulose mit hohem Raffinierungsgrad, die ein natürlich geschlossenes Blatt für höchsten Schutz gegen Durchsickern bietet.
Ohne schädliche Chemikalien.

Vorteile.

- Staubfrei – Das Papier gibt keine feinen Zellulosepartikel ab und bindet dauerhaft Overspray von Lacken und Grundierungen.
- Porenfrei – Lässt Lacke, Grundierungen oder darin enthaltene Lösungsmittel nicht durch Mikrokanäle zur geschützten Oberfläche gelangen.
- Nicht spröde und reißt nicht an Knicken beim Anpassen an die Form der Karosserieoberfläche.
- Gewährleistet eine lange Schutzdauer, bevor die Schutzschicht durch aufgetragenen Lack oder Grundierung durchbrochen wird.
- **PEFC- und FSC-zertifiziert** – bestätigt, dass die Forstwirtschaft und die aus dem Wald stammenden Produkte nachhaltig und verantwortungsvoll bewirtschaftet werden.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten.

Bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen werden nicht garantiert.

Beachten

Sie die Hinweise und Warnungen auf Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

TECHNISCHE INFORMATION

Bearbeitungsdatum:
12.02.2024




Aktualisierungsdatum:
12.02.2024

Seite 2 von 2

Produktname: APP P Mask Standard Abdeckpapier.
APP Nr.: 070411, 070421, 070431 i 070412, 070422, 070432, 070442.

Farbe	Braun.
Grammatur	45 g/m ² (ISO536)
Stärke	65 µm (ISO534)
Dichte	690 kg/m ³ (ISO534)
Dehnungsindex MD	118 Nm/g (ISO 1924-3)
Dehnungsindex CD	59 Nm/g (ISO 1924-3)
Mittlerer Dehnungsindex	89 Nm/g (ISO 1924-3)
Zugfestigkeit MD	5,3 kN/m (ISO 1924-3)
Zugfestigkeit CD	2,7 kN/m (ISO 1924-3)
Mittlere Zugfestigkeit	4,0 kN/m (ISO 1924-3)
Mittlere Zugfestigkeit MD/CD	2,0 (ISO 1924-3)
Bruchdehnung MD	1,5% (ISO 1924-3)
Bruchdehnung CD	2,8% (ISO 1924-3)
Reißindex MD	8 mNm ² /g (ISO1974)
Reißindex CD	9 mNm ² /g (ISO1974)
Reißfestigkeit MD	360 mN (ISO1974)
Reißfestigkeit CD	405 mN (ISO1974)
Luftwiderstand (Gurley)	100,0 s/100 ml (ISO 5636-5)
Wasseraufnahme nach Cobb top-side	23 g/m ² (60s) (ISO535)
Wasseraufnahme nach Cobb wire-side	24 g/m ² (60s) (ISO535)
Feuchtigkeit	7,9% (ISO287)
Bendtsen-Rauheit top-side	800 ml/min (ISO 8791-2)
Bendtsen-Rauheit wire-side	200 ml/min (ISO 8791-2)

Lagerung



In verschlossenen Originalbehältern in einem trockenen und gut belüfteten Raum lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Vor Nagern schützen.

Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften



Siehe: den Text auf den Produktetiketten oder im Sicherheitsdatenblatt.

Der Anwender muss die in einem bestimmten Land geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einhalten.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten.
Bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen werden nicht garantiert.
Beachten
Sie die Hinweise und Warnungen auf Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.