



Produktname: Füllgrundierung
APP Rally PRO Haftgrund Spray. APP Nr.: 210137 und 210138.

Schnelltrocknende Grundierung aus modifiziertem Hochleistungskunstharz für den professionellen Einsatz in Industrie, Handwerk und Fertigung. Zur Verwendung unter Ein- und Zweikomponenten-Acryl- und Polyurethanlacken sowie Nitrolacken. Geeignet für Autos, Motorräder, Fahrräder und Holz, Stein, Beton usw. Weist eine ausgezeichnete Haftung auf Polyester-Spachtelmassen, alte Beschichtungen von Farbe und Metall auf. Diese Grundierung ist leicht zu schleifen. Garantiert dem Decklack maximale Haftung, Glanz und Stabilität auf Dauer.

Verpackung.	500 ml Aerosol - Druckverpackung.	
Produkt und Additive.	APP Rally PRO Haftgrund Spray.	
Farbe.	Grau - APP-Nr. 210137.	Schwarz - APP-Nr. 210138.

Dichte bei +20°C.	0,75 ± 0,05 g/ml.
Kinematische Viskosität.	>20 mm²/s für +40 °C.
Druck bei +20°C.	4,2–4,8 bar.
Druck bei +50°C.	7,6–8,4 bar.
Treibmittel.	Propan, Butan und Isobutan.
Ergiebigkeit.	1,5-2 m²/opakowanie.

Achtung!

In der Praxis hängt die Ergiebigkeit von Faktoren wie der Form des Objekts, der Rauheit des Untergrunds, der Anwendungsmethode und den Arbeitsbedingungen ab.

Temperaturbeständigkeit. 80-100°C (für eine vollständig trockene Schicht).

Anwendungsbereich Für den allgemeinen Gebrauch konzipiert.

Untergrund

Geeignete Untergründe. Stahl, vorbereitete OEM-Werksbeschichtungen und deren geschliffene Übergänge und Polyesterspachtelungen, Lamine, Holz, usw. Verzinktes Stahlblech und Aluminium, grundiert mit reaktiven Grundierungen, z. B. APP Haftgrund Spray. Untergründe aus verschiedenen Kunststoffen, die mit Haftgrundierungen, z. B. APP Kunststoff Primer Spray, vorgrundiert sind.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen dar. Beachten Sie die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Produktname: Füllgrundierung
APP Rally PRO Haftgrund Spray. APP Nr.: 210137 und 210138.

Untergrundvorbereitung.



Entfernen Sie Korrosionsstellen gründlich und schleifen Sie sie mit Schleifpapier P320-P400 trocken.

Glätten Sie die Übergänge zum Altanstrich und Polyesterspachtel. Schleifen Sie Grundierungen und Altanstriche mit P500-P600 nass an.




Vor dem Auftragen der Grundierung muss die behandelte Oberfläche von Staub befreit und mit APP W900, APP W911 oder APP WB910 entfettet werden.


Hinweise zur Anwendung
Auftragen.



Mischen Sie die Grundierung gut, indem Sie den Behälter 2–3 Minuten lang schütteln, sobald sich die Mischkugeln zu bewegen beginnen. Führen Sie einen Sprühversuch durch. Bedecken Sie die bearbeitete Oberfläche gleichmäßig mit der Grundierung aus einem Abstand von 20-25 cm.




Anzahl der Schichten: mehrere dünne Schichten zur Abdeckung oder zum Erreichen der gewünschten Dicke. Falls erforderlich, wiederholen Sie die Anwendung nach 15 Minuten. Optimale Betriebstemperatur von +10°C bis +25°C und RH < 60%.



Verdunstungszeit zwischen den Anstrichen bei +20°C:

- 3–5 Minuten.

Trocknen.



Bei +20°C:

Staubtrocken: 5–8 Minuten.

Griffest: 15–20 Minuten.

Volle Härte: 10–15 h.

Überstreichbarkeit.

Nach dem Trocknen und Schleifen sind sie bereit für das Auftragen von Decklacken.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen dar. Beachten Sie die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Produktname: Füllgrundierung
APP Rally PRO Haftgrund Spray. APP Nr.: 210137 und 210138.

Schleifen.




Nach vollständiger Aushärtung schleifen:

- nass mit P600-P800-Schleifpapier
- maschinell und trocken mit Schleifpapier P400-P500.

Reinigung der
Ausrüstung.

Um den Lack aus der Düse zu entfernen, drehen Sie den Behälter auf den Kopf und lassen Sie die Sprühdose eine Weile laufen. Das Treibmittel drückt den restlichen Lack aus der Düse und verhindert so ein Austrocknen, so dass das Aerosol wieder verwendet werden kann.

Lagerung



In geschlossener Originalverpackung in einem trockenen und gut belüfteten Raum lagern.

Von offenen Flammen und Wärmequellen fernhalten. Direkte Sonnenbestrahlung ist zu vermeiden.

Arbeitsschutzvorschriften



Nur für den professionellen Gebrauch.

Siehe Text auf den Produktetiketten oder im Sicherheitsdatenblatt.

Der Benutzer muss die in dem betreffenden Land geltenden Arbeitsschutzvorschriften einhalten.

VOC

Zulässiger VOC-Wert g/l im gebrauchsfertigen Produkt.

840 g/l für APP Rally PRO Haftgrund Spray

Maximaler VOC-Gehalt g/l im gebrauchsfertigen Produkt.

640 g/l für APP Rally PRO Haftgrund Spray

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen dar. Beachten Sie die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.