

APP Klarlack UHS 410/APP Klarlack UHS 410 Harter

est un vernis acrylique à deux composants, à faible émission et à séchage rapide de classe Premium. Il a une teneur en particules solides augmentée et VOC inférieur à 420 g / l. Il a une très bonne coulabilité. Il est facile à appliquer et à polir. Il assure une haute brillance et la durabilité de la couleur de la couche de base.



LE TEMPS DE SÉCHAGE DU VERNIS TRÈS COURT

permet une réduction considérable du temps de fonctionnement de la cabine de peinture :

Prêt pour le montage à la température :	
+20 °C	– 2,5 heures
+60 °C	– 15 min.
Radiateur IR	– 10-15 min.



Aucun diluant nécessaire !

Pas besoin d'ajouter un agent élastifiant lors de la peinture des plastiques.

Une haute brillance.

Facile à polir.



Le vernis incolore APP UHS 410 New Formula est résistant aux conditions météorologiques dans diverses zones climatiques.

Grâce à l'utilisation de résines spéciales, la structure du vernis est plus résistante à l'écaillage de pierres et aux dommages mineurs.




La possibilité de choisir entre deux durcisseurs, rapide et normal, permet d'ajuster le vernis à la température ambiante et à la taille de la surface vernie.



1 Mélanger dans le rapport volumique


2:1

 APP Klarlack UHS 410
New Formula
avec durcisseur
APP Klarlack UHS Harter

2 Nombre de couches

2x1 (50-60 µm)

3 Pulvérisation : pistolet de pulvérisation

 Ø **1,2-1,4**
4 Évaporation entre couches

5-10 Min
5 Pression

2,0-2,5 Bar

AVANTAGES

+

APPLICATION
FACILE ET
AGRÉABLE

+

AUCUN DILUANT
NÉCESSAIRE

+

ET LA PROFONDEUR DES
COULEURS FONCÉES

+

TRAVAIL PLUS RAPIDE SUR DES
ÉLÉMENTS EN PLASTIQUES
pas besoin d'ajouter un agent
élastifiant.

+

GRANDE RÉSISTANCE
MÉCANIQUE
à l'écaillage de pierres
et aux dommages mineurs.

+

ÉCONOMIE DE MATÉRIEL
15-20%
par rapport aux peintures
standard.

**GRANDE TENEUR DES PARTICULES SOLIDES AU NIVEAU DE 59%.
LE VERNIS EST CONFORME AVEC VOC 420 G/L**

App n°		Capacité	Type	Conditionnement
020137	APP Klarlack UHS 410	1L	Incolore	6 pièces
020138	New Formula	5L		3 pièces
020335	APP Harter Klarlack UHS 410	0,5l	Normal	6 pièces
020336		2,5L		3 pièces
020337	APP Harter Klarlack UHS 410	0,5l	Rapide	6 pièces
020338		2,5L		3 pièces

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Service à la clientèle: téléphone +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

27.01.2023

