

APP AcrylFiller HQ Fast

Apprêt acrylique bi-composant à séchage rapide

APP N° 020550-020555

APP AcrylFiller HQ Fast est un apprêt acrylique bi-composant de classe UHS à haute teneur en solides et à temps de séchage court.

Il offre une excellente adhérence sur l'acier, les mastics polyester et les anciennes couches de peinture.

Conçu pour être utilisé comme apprêt à haute épaisseur ou apprêt garnissant, il peut également être appliqué en système mouillé sur mouillé.

Disponible en trois couleurs : gris, noir et blanc.

CARACTÉRISTIQUES:



Couleur : noir, blanc, gris



Densité : 1,4 kg/l à + 20°C




Rendement :

Apprêt à haute épaisseur : 6–7 m²/l

Apprêt garnissant : 8–10 m²/l

Apprêt mouillé sur mouillé : 16–18 m²/l



Économie de
temps et d'énergie

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Service à la clientèle: téléphone +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

07.11.2025

APP AcrylFiller HQ Fast

Apprêt acrylique bi-composant à séchage rapide

APPLICATION :

■ **APP AcrylFiller HQ Fast** est un apprêt à séchage rapide, à faible teneur en particules organiques (COV < 540 g/l) et doté d'un pouvoir couvrant élevé, conçu pour être utilisé comme apprêt à haute épaisseur ou garnissant, ainsi que pour une application en système mouillé sur mouillé.

■ Base appropriée :

- Acier,
- Aluminium,
- Tôle d'acier électrozinguée,
- Stratifiés polyester,
- Revêtements par cataphorèse (KTL),
- Peintures d'origine (OEM) poncées.

! Remarque : Pour augmenter la résistance à la corrosion, il est recommandé d'appliquer d'abord **APP Haftgrund** ou **APP 2K Haftgrund** sur la tôle d'acier et les zones poncées jusqu'au métal nu.



Économie de
temps et d'énergie

AVANTAGES

+	Utilisation multifonctionnelle.	+	Temps de séchage très court.
+	Convient à tous types de réparations.		
+	Économie d'énergie.	+	Augmentation du nombre de réparations à l'atelier.

APP AcrylFiller HQ Fast

Apprêt acrylique bi-composant à séchage rapide

TEMPS DE SÉCHAGE :

	TEMPS DE SÉCHAGE		
	Haute épaisseur	Apprêt garnissant	Mouillé sur mouillé
Min. temps avant recouvrement à +20 °C	-	-	15 min
Max. temps avant recouvrement à +20 °C	-	-	60 min
Durcissement complet à +20 °C	90-120 min	45-60 min	> 60 min
Séchage infrarouge	10-15 min	8-12 min	-

RAPPORTS DE MÉLANGE :


	OBJĘTOŚCIOWE PROPORCJE MIESZANIA		
	Haute épaisseur	Apprêt garnissant	Mouillé sur mouillé
AcrylFiller HQ Fast	4 parts	4 parts	4 parts
Harter AcrylFiller HQ Fast	1 part	1 part	1 part
Additive AcrylFiller HQ Fast	0%	15%	30%
Viscosité de pulvérisation F/4 / +20 °C	60"	30"	15"



45-120 min



8-15 min



À +20 °C, les couches suivantes peuvent être appliquées directement, sans temps d'évaporation.

N° APP	Nom du produit	Quantité
020550	APP AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Apprêt acrylique bi-composant garnissant noir 1,0 L	1 pc
020551	APP AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Apprêt acrylique bi-composant garnissant gris 1,0 L	1 pc
020552	APP AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Apprêt acrylique bi-composant garnissant blanc 1,0 L	1 pc
020553	APP AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Apprêt acrylique bi-composant garnissant noir 4,0 L	1 pc
020554	APP AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Apprêt acrylique bi-composant garnissant gris 4,0 L	1 pc
020555	APP AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Apprêt acrylique bi-composant garnissant blanc 4,0 L	1 pc
020565	APP Harter AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Durcisseur pour apprêt acrylique normal 0,25 L	1 pc
020566	APP Harter AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Durcisseur pour apprêt acrylique lent 0,25 L	1 pc
020567	APP Harter AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Durcisseur pour apprêt acrylique normal 1,0 L	1 pc
020568	APP Harter AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Durcisseur pour apprêt acrylique lent 1,0 L	1 pc
020570	APP Additive AcrylFiller HQ Fast - Additif accélérateur de séchage 1,0 L	1 pc

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Service à la clientèle: téléphone +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

07.11.2025