

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
22.04.2025r.



Data aktualizacji:
22.04.2025r.

Strona 1 z 3

Nazwa produktu: preparat antykorozyjny APP R STOP Spray. APP Nr: 021101.

Penetrujący środek antykorozyjny zatrzymujący rozwój korozji powierzchniowej oraz we wżerach na stali, stali ocynkowanej i aluminium. Zastosowany na oczyszczonej z rdzy nalotowej powierzchni usuwa wilgoć z ognisk korozji i izoluje je. Zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną i gruntowanie w jednym kroku. Może być pokrywany produktami poliestrowymi oraz jedno i dwu składnikowymi podkładami.

Opakowanie.	400 ml pojemnik ciśnieniowy.
Produkt i dodatki.	APP R STOP Spray.
Podstawowe składniki.	Żywice syntetyczne utwardzane poprzez kontakt z wilgocią i odparowanie rozpuszczalnika. Nie zawiera izocyjanianów.
Kolor.	Bezbarwny, transparentny, matowy.
Gęstość.	0,755 g/cm ³ (DIN EN ISO 2811-1)
Odporność chemiczna.	Produkt po wyschnięciu stanowi odporną powłokę ochronną.
Gaz pędny.	Eter dimetylowi (DME).
Zastosowanie.	• Jest przeznaczony do napraw karoserii samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów. • Do pracy na podstawowych metalach karoseryjnych: stali, stali ocynkowanej i aluminium. • Do usuwania wilgoci i impregnacji wżerów korozji. • Do uszczelniania i utwardzania ognisk korozji po usunięciu rdzy nalotowej.
Zalety.	• Posiada dobrą zdolność penetracji. • Produkt prosty i gotowy do użycia. • Uniwersalny w stosowaniu. • Nie wymaga specjalistycznego oprzyrządowania. • Po wyschnięciu gotowy do obróbki i pokrycia.

Podłoże

Odpowiednie podłoża. Stal, stalowa blacha ocynkowana, aluminium.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
22.04.2025r.



Data aktualizacji:
22.04.2025r.

Strona 2 z 3

**Nazwa produktu: preparat antykorozyjny APP R STOP Spray.
APP Nr: 021101.**

Przygotowanie podłoża



Ręcznie lub mechanicznie usunąć rdzę nalotową.




Przed natryskiem zabezpieczaną powierzchnię oczyścić z pyłu i o ile to możliwe odłuścić zmywaczem APP W900 lub APP BENZ.


Stosowanie Nanoszenie.



Zawartość opakowania dobrze wymieszać wstrząsając pojemnikiem 2-3 minuty.




Przed natryskiem pokrywana powierzchnię przeszlifować, oczyścić z pyłu i odłuścić. Dokonać natrysku próbnego. Zabezpieczaną powierzchnię równomiernie pokryć produktem z odległości 25-30 cm.



Ilość warstw: 3-4 x 1.
Grubość warstwy mokrej: do przykrycia resztkowej warstwy rdzy.
Warunki pracy:


- minimalna temperatura pracy od +10°C,
- maksymalna wilgotność względna: 80%.



Czas odparowania między warstwowego w temperaturze +20°C:

- 3-5 minut.

Suszenie



W temperaturze +20°C:

Pyłosuchość: 10-15 minut
Lakierowanie po upływie: 30-60 minut.
Nadający się do pokrycia produktami epoksydowymi: 24 h.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
22.04.2025r.




Data aktualizacji:
22.04.2025r.

Strona 3 z 3

Nazwa produktu: preparat antykorozyjny APP R STOP Spray. APP Nr: 021101.

- Szlifowanie.** Po całkowitym utwardzeniu szlifować czerwoną włókniną ścierną.
- Pokrywalność.** Po upływie 60 minut w temperaturze +20°C można pokrywać szpachlami poliestrowymi, jedno i dwu składnikowymi podkładami akrylowymi i poliuretanowymi stosowanymi do napraw i renowacji karoserii samochodowych.
Uwaga!
Grunty i podkłady epoksydowe stosować po upływie 24 godzin!
- Czyszczenie sprzętu.**
-
- W celu oczyszczenia dyszy odwrócić pojemnik dnem do góry i na chwilę uruchomić aerozol. Gaz pędny wypchnie pozostałość z dyszy zapobiegając jej zaschnięciu a tym samym umożliwi powtórne użycie aerozolu.

Magazynowanie



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym.
Chronić przed zmrożeniem.

Przepisy BHP



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

LZO/VOC

Dopuszczalna wartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.
840 g/l dla APP R STOP Spray
Maksymalna zawartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.
< 840 g/l dla APP R STOP Spray

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.