

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
30.10.2020r.



Data aktualizacji:
30.10.2020r.

Strona 1 z 3

Nazwa produktu: szpachla wygładzająca APP 1K S.
APP Nr: 010602.

Jednoskładnikowa, drobnoziarnista szpachla wygładzająca do wypełniania bardzo małych, punktowych ubytków i rys na istniejących wykończeniach oraz we wstępnie przygotowanych podłożach. Szpachlówka zapewnia trwałe wypełnienie na powierzchniach z tworzyw sztucznych.

Opakowanie: 100 g tuba.

Produkt i dodatki: APP 1K S.

Podstawowe składniki: APP 1K S - jednokomponentowa szpachlówka nitrocelulozowa.

Barwa: Beżowy/żółty

Zastosowanie Przeznaczona do wypełniania rys oraz bardzo małych ubytków podczas napraw powłok lakierniczych samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów.

Podłoże
Odpowiednie podłoże: Wszystkie istniejące wykończenia OEM.
Stare powłoki lakierowe włącznie z lakierami termoplastycznymi (T.P.A.), szpachle poliestrowe, utwardzone grunty i wypełniacze.
Wszystkie produkty przygotowawcze APP.

Przygotowanie
podłoża:



Istniejące wykończenia:

- przeszlifować na sucho papierem ściernym P240-P320,
- przeszlifować na mokro papierem ściernym P360-P500.

Szpachlówki poliestrowe:

- przeszlifować na sucho papierem ściernym P240-P320.

Podkłady 1K i 2K:

- przeszlifować na sucho papierem ściernym P240-P320,
- przeszlifować na mokro papierem ściernym P360-P500.

Przed wyłożeniem szpachli obrabianą powierzchnię oczyścić z pyłu i odtłuścić zmywaczem APP W900.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
30.10.2020r.



Data aktualizacji:
30.10.2020r.

Strona 2 z 3

Nazwa produktu: szpachla wygladzajaca APP 1K S.
APP Nr: 010602.

Stosowanie

Nanoszenie:




Wycisnąć niezbędną ilość szpachli z tuby i nanieść szpachelką w okresie przydatności to jest w ciągu 5-7 minut.

Nanosić cienkimi warstwami.


Zawsze stosować bardzo cienką pierwszą warstwę.

Zalecana temperatura pracy: od +15°C do +25°C.



Czas odparowania między kolejnymi, cienkimi warstwami w temperaturze +20°C wynosi 15 minut.

Suszenie



W temperaturze +20°C nadaje się do dalszej obróbki po upływie 40-60 minut w zależności od grubości.

Promiennik podczerwieni: 8-12 minut.

Uwaga!

Podczas wymuszonego suszenia temperatura nie powinna przekraczać +70°C, gdyż może spowodować to utratę przyczepności, pękanie lub pęcherzykowanie.



Odporność termiczna po utwardzeniu do +120°C nie więcej jednak, niż wytrzymałość termiczna podłoża.

Po utwardzeniu jest odporna na działanie wody, rozpuszczalników oraz kwasów, zasad i solanki o niewielkich stężeniach.

Szlifowanie



Po całkowitym utwardzeniu:

- szlifować maszynowo na sucho: P360-P500
- szlifować ręcznie na mokro: P800-P1000.

Pokrywalność:

Produkt pokrywalny przez wszystkie produkty przygotowawcze i lakiery nawierzchniowe APP.

Produkt nie wymaga izolacji podkładem przed lakierowaniem.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
30.10.2020r.




Data aktualizacji:
30.10.2020r.

Strona 3 z 3

Nazwa produktu: szpachla wygladzajaca APP 1K S.
APP Nr: 010602.

Czyszczenie sprzętu: Myć bezpośrednio po użyciu rozpuszczalnikiem nitrocelulozowym.

Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.
Chronić przed zmrożeniem.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

LZO/VOC:

Dopuszczalna wartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.
250g/l dla APP 1K S
Maksymalna zawartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.
150,7g/l dla APP 1K S

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.