Nazwa produktu: grunt epoksydowy APP Grund Epoxy Spray. APP Nr: 021207 i 021208.

Jednoskładnikowy, szybkoschnący podkład epoksydowy przeznaczony do izolacji i ochrony antykorozyjnej. Posiada dodatki antykorozyjne. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywic epoksydowych podkład posiada bardzo dobrą przyczepność do żelaza, stali, stali ocynkowanej i aluminium. Może być pokrywany wszystkimi typami lakierów nawierzchniowych.

Opakowanie.	500 ml pojemnik ciśnieniowy.
Produkt i dodatki.	APP Grund Epoxy Spray.
Podstawowe składniki.	Żywica epoksydowa, wypełniacze, dodatki i rozpuszczalniki.
Kolor.	• 021207 - czarny, • 021208 - RAL 7033 (cement grey / szary oliwkowy).
Gaz pędny.	Eter dimetylowi (DME).
Odporność termiczna.	90°C.
Odporność chemiczna.	Produkt po wyschnięciu jest odporny na wodę, mgłę solną, kwasy i zasady o niewielkich stężeniach.
Zastosowanie.	• Jest przeznaczony do ochrony antykorozyjnej i izolacji podłoża na małych powierzchniach. • Do stosowania jako podkład izolacyjny dla drobnych przeszlifowań podczas napraw lakierniczych. • Do stosowania w systemie mikro napraw SPOT/SMART. • Do izolacji chłonnego podłoża przed wilgocią.
Zalety.	• Bardzo dobre właściwości izolujące. • Po przeszlifowaniu małe powierzchnie można pokrywać szpachlą poliestrową, podkładami i lakierami nawierzchniowymi. • Dysza o szerokim, eliptycznym kształcie strumienia zbliżonym do strumienia małego pistoletu natryskowego. • Bardzo dobra rozlewność. Po wyschnięciu płaski, brak jakiejkolwiek faktury. • Może być stosowany w systemie pracy mokro na mokro. • Szybkoschnący, możliwość szlifowania po 30 min od naniesienia. • Produkt prosty i uniwersalny w stosowaniu. • Nie wymaga specjalistycznego oprzyrządowania.


Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

Nazwa produktu: grunt epoksydowy APP Grund Epoxy Spray. APP Nr: 021207 i 021208.

Podłoże

Odpowiednie podłoża: Żelazo, stal, stal nierdzewna i stalowa blacha ocynkowana, aluminium i aluminium anodowane, laminaty z włóknem szklanym. Przeszlifowane przejścia powłok fabrycznych oraz wypełnień poliestrowych.
Powierzchnie z tworzyw sztucznych pokryte gruntami przyczepnościowymi np.: APP 1K Kunststoff Primer.

Przygotowanie podłoża:



Dokładnie usunąć ewentualne ogniska korozji i przeszlifować na sucho papierem ściernym P220-P320.
Wyrównać przejścia do starej powłoki lakierowej i wypełnień poliestrowych.
Podkłady i stare powłoki lakierowe szlifować na mokro P400-P500.



Przed natryskiem podkładu powierzchnię oczyścić z pyłu i odtłuścić zmywaczem W900, W911 lub WB910.

Stosowanie


Nanoszenie:




Podkład dobrze wymieszać wstrząsając pojemnikiem 2-3 minuty.



Dokonać natrysku próbnego.
Malowaną powierzchnię równomiernie pokryć podkładem z odległości 15-25 cm.



Ilość warstw: 1-2 x 1. Grubość suchej powłoki: 20-30 µm.
Wydajność: 1,0 m² z opakowania.
Zalecane warunki pracy: miń temp +10°C, max 60%RH.




Czas odparowania między warstwowego w temperaturze +20°C:

- 3-5 minut.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

Nazwa produktu: grunt epoksydowy APP Grund Epoxy Spray. APP Nr: 021207 i 021208.

Suszenie.



W temperaturze +20°C:

Pyłosuchość:	5 min.
Suchość dotykowa:	15 min.
Nadający się do pokrycia:	20-25 min.
Gotowy do szlifowania:	20-30 min.
Suszenie wymuszone IR:	8-10 min.

Pokrywalność.

Po upływie 20-25 min / +20°C w metodzie mokro na mokro nanosić wodorozcieńczalne i konwencjonalne lakiery nawierzchniowe. Po wyschnięciu i przeszlifowaniu można nakładać szpachle poliestrowe.

Szlifowanie.



Po całkowitym utwardzeniu szlifować:


- na mokro papierem ściernym P600-P800
- maszynowo na sucho papierem ściernym P400-P500.

Czyszczenie sprzętu.



W celu oczyszczenia dyszy z podkładu odwrócić pojemnik dnem do góry i na chwilę uruchomić aerozol. Gaz pędny wypchnie pozostałość podkładu z dyszy zapobiegając jej zaschnięciu a tym samym umożliwi powtórne użycie aerozolu

Magazynowanie



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.
Chronić przed zmrożeniem.

Przepisy BHP



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

LZO/VOC

Dopuszczalna wartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.
780,0g/l dla APP Grund Epoxy Spray
Maksymalna zawartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.
683,4g/l dla APP Grund Epoxy Spray

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.