

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
05.10.2018r.



Data aktualizacji:
05.10.2018r.

Strona 1 z 4

Nazwa produktu: żywica do cieniowania APP Modular Special Base 80-01. APP Nr: 0260001.

Specjalnie opracowana żywica do eliminowania ostrych krawędzi i wtapienia nowych powłok lakieru bazowego w powłoki istniejące. Jest przeznaczona do wyrównywania różnic kolorystycznych podczas napraw miejscowych i cieniowania sąsiednich elementów lakierami bazowymi z systemu APP Modular Special Base.

Produkt i dodatki: APP Modular Special Base 80-01,
APP Modular Special Base Thinner 80-130,
APP Modular Special Base Thinner 80-140.

Podstawowe składniki: APP Modular Special Base 80-01 -żywica schnąca poprzez odparowanie rozcieńczalnika,
APP Modular Special Base Thinner 80-130 - rozcieńczalnik o normalnym czasie odparowania,
APP Modular Special Base Thinner 80-140 - rozcieńczalnik o wydłużonym czasie odparowania.

Barwa: bezbarwna, transparentna.

Wydajność: 14 - 16 m²/l dla grubości suchej powłoki 10 - 20 μm.
Uwaga!
W praktyce wydajność zależy od czynników takich jak: kształt obiektu, kolor, metoda nakładania i warunki pracy.

Zastosowanie Produkt specjalny, przeznaczony do stosowania podczas cieniowania i napraw typu SPOT/SMART lakierem bazowym specjalnym z systemu APP Modular.

Podłoże

Odpowiednie podłoża: Przeszlifowane powłoki fabryczne.
Powierzchnie wstępnie obrobione:

- podkładami akrylowymi np. APP 2K HS Acrylfiller 4:1, APP 2K HS Acrylfiller 5:1, APP 2K HS Rapid Filler, APP 2K HS Compact Acrylfiller 5:1
- gruntami epoksydowymi np. APP 2K Grund EP, APP Grund EP Spray,
- jednoskładnikowymi filerami np. APP 1K Primer Filler, APP Primer Filler Spray
- podkładem izolująco-wypełniającym APP Smart Primer.

Uwaga!
Nie stosować na APP 1K Haftgrund lub APP 2K Haftgrund.
Nie stosować na wykończenia termoplastyczne.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
05.10.2018r.



Data aktualizacji:
05.10.2018r.

Strona 2 z 4

Nazwa produktu: żywica do cieniowania APP Modular Special Base 80-01. APP Nr: 0260001.

Przygotowanie
podłoża:



Wstępnie szlifować maszynowo papierem ściernym P360-P400. Maszynowe szlifowanie wykończeniowe papierem ściernym P500. Ręczne szlifowanie wykończeniowe papierem ściernym na gąbce P800.

Wstępnie szlifować ręcznie papierem ściernym wodoodpornym P600-P800. Ręczne szlifowanie wykończeniowe papierem ściernym wodoodpornym P1000.


Powierzchnia strefy cieniowania musi zostać wyszlifowana szarą lub złotą włókniną ścierną z dodatkiem pasty matującej APP PM-07.

Przed natryskiem na strefę cieniowania APP Modular Special Base 80-01 lakierowaną powierzchnię oczyścić z pyłu i odtłuścić zmywaczem W911 lub W900 oraz WB900 z zastosowaniem czyszczywa APP Premium.

Do odpylania końcowego zastosować ściereczki pyłochłonne APP SAS lub APP SAS Aqua.

Stosowanie

Proporcje mieszania:




Objęściowe proporcje mieszania:

A) Dla temperatur od 15°C do 25°C:
100 objętości APP Modular Special Base
80-100 objętość APP Modular Special Base Thinner 80-130

B) Dla temperatur od 25°C do 35°C:
100 objętości APP Modular Special Base
80-100 objętość APP Modular Special Base Thinner 80-140

Możliwe jest stosowanie rozcieńczalników:

- APP 2K Acryl Verdunnung AVW - czas odparowania wolny
- APP 2K Acryl Verdunnung AVN - czas odparowania normalny



Lepkość
natryskowa: 18-22 s 4mm DIN/+20°C.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
05.10.2018r.



Data aktualizacji:
05.10.2018r.


Strona 3 z 4

**Nazwa produktu: żywica do cieniowania APP Modular
Special Base 80-01. APP Nr: 0260001.**

Nanoszenie:



Nanosić pistoletem natryskowym wyposażonym w dyszę $\varnothing 1,2$ - $\varnothing 1,4$ mm przy ciśnieniu powietrza od 2,0 do 3,5 bar.




Ilość warstw:

- 1 mokra warstwa
- w razie potrzeby, podczas cieniowania można dołożyć jeszcze jedną warstwę.

Grubość suchej powłoki: 10-20 μm .

Zalecane warunki pracy:

- minimalna temperatura: +15°C
- maksymalna wilgotność względna: 75%.




Czas odparowania w temperaturze +20°C:

5-7 minut.

Okres przydatności gotowej do użycia mieszanki w szczelnie zamkniętym opakowaniu: 2 lata.

Suszenie



W temperaturze +20°C:

Gotowy do pokrycia APP Modular Special Base: 5-7 minut.

Gotowy do pokrycia lakierem bezbarwnym: 15-20 minut.

Pokrywalność:

W systemie mokre na mokre przeznaczony do pokrywania APP Modular Special Base.

Po wysuszeniu dwuskładnikowe bezbarwne lakiery nawierzchniowe, np. APP 2K HS Acryl Klarlack Quartz, APP 2K HS Acryl Klarlack Classic, APP 2K HS Acryl Klarlack Spezial S lub APP 2K HS Klarlack Smart.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
05.10.2018r.




Data aktualizacji:
05.10.2018r.

Strona 4 z 4

**Nazwa produktu: żywica do cieniowania APP Modular
Special Base 80-01. APP Nr: 0260001.**

Czyszczenie sprzętu: Rozpuszczalnik nitrocelulozowy.

Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. Chronić przed zmrożeniem.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.