

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
11.08.2014r.



Data aktualizacji:
11.08.2014r.

Strona 1 z 2

Nazwa produktu: konwerter dwuskładnikowych lakierów akrylowych APP Acryl Converter. APP Nr: 030550.

Dodatek do dwuskładnikowych lakierów akrylowych grupy HS i MS. Powoduje on zmianę mechanizmu utwardzania tych produktów z 2K na 1K - konwertuje produkt chemoutwardzalny na produkt utwardzany przez odparowania rozcieńczalnika.

Opakowanie: 1,0L.

Produkt i dodatki: APP Acryl Converter
APP 2K Acryl Verdunnung AVN/AVS.


Podstawowe składniki:

Barwa: transparentny bezbarwny.

Zastosowanie: Produkt przeznaczony do stosowania np. podczas przygotowywania lakierów do samodzielnego napełniania pojemników ciśnieniowych np. APP Pre-Fill Gas. Umożliwia on magazynowanie produktu gotowego do natrysku dużo dłużej niż określa to tzw. czas życia produktu chemoutwardzalnego gotowego do natrysku.

Stosowanie


Proporcje mieszania:



2 objętości	Dowolny lakier akrylowy 2K
1 objętość	APP Acryl Converter
20-30%	APP 2K Acryl Verdunnung

Uwaga!

Po dodaniu APP Acryl Converter nie dodawać utwardzacza.



Lepkość natryskowa w +20°C: 18-20 s 4 mm DIN.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
11.08.2014r.



Data aktualizacji:
11.08.2014r.

Strona 2 z 2

Nazwa produktu: konwerter dwuskładnikowych lakierów akrylowych APP Acryl Converter. APP Nr: 030550.

Nanoszenie:




Nanosić pistoletem natryskowym wyposażonym w dyszę
Ø1,3-Ø1,5 mm przy ciśnieniu powietrza od 2 do 3,5 bar.



Ilość warstw: 2 x 1.

Zalecane warunki pracy:

- minimalna temperatura: +10°C
- maksymalna wilgotność względna: 70%.



Czas odparowania między warstwami w temperaturze +20°C:

- 10 minut.


Suszenie



W temperaturze +20°C:

Pyłosuchość: 15 minut.
Możliwość manipulacji: 1 godzina.
Pełne utwardzenie: 6-8 godzin.

Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w
pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.

Chronić przed zmrożeniem i temperaturą powyżej 50°C.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie
charakterystyki produktu niebezpiecznego.

Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących
na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania.
Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się
do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej
odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.