Nazwa produktu: Uniwersalny klej cyjanoakrylowy APP CA Glue. APP Nr: 040512.

Jednoskładnikowy, błyskawiczny klej cyjanoakrylowy do szybkich napraw.
Wiąże w czasie krótszym niż 1 minuta, bez konieczności stosowania ścisków. Ostrożne manipulowanie sklejonymi elementami możliwe już po 1–5 minutach.

Opakowanie.	Buteleczka plastikowa 20 g z nakrętką i szpilką do przebicia tubki.
Podstawowe składniki.	Cyjanoakrylan etylu (ester etylowy kwasu 2-cyjanoakrylowego).
Kolor.	Bezbarwny przezroczysty.
Konsystencja.	Rzadka ciecz o średniej lepkości.
Gęstość.	1,06 g/cm³.
Lepkość (Brookfield, +23°C).	60 cP (wrzeciono 1, 20 obr./min).
Temperatura zapłonu.	> 81°C.
Temperatura zeszklenia (Tg) spoiny.	121°C.
Temperatura pracy.	od -54°C do +82°C.
Czas wiązania.	• balsa – balsa: 3–10 s • kauczuk nitrylowy – kauczuk nitrylowy: 5–15 s • poliwęglan – poliwęglan: 10–50 s • PCW – PCW: 15–45 s • stal węglowa – stal węglowa: 20–80 s
Wytrzymałość na ścinanie.	• stal piaskowana: > 10 N/mm² • aluminium trawione: > 8 N/mm² • kauczuk nitrylowy: > 8 N/mm² • poliwęglan – poliwęglan: > 5 N/mm²
Wytrzymałość na rozciąganie.	• kauczuk nitrylowy: > 5 N/mm² • neopren: > 5 N/mm² • EPDM – EPDM: > 2,5 N/mm²

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

Nazwa produktu: Uniwersalny klej cyjanoakrylowy APP CA Glue. APP Nr: 040512.

Zastosowanie

- Szybkie naprawy drobnych elementów, do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Naprawa naczyń i artykułów gospodarstwa domowego, mebli, sprzętu wędkarskiego i sportowego, elementów wyposażenia samochodu i urządzeń elektrycznych.
- Klejenie metalu, gumy, ceramiki, skóry, drewna, szkła, papieru i większości tworzyw sztucznych.

Właściwości

- Błyskawiczne wiązanie – poniżej 1 minuty.
- Nie wymaga stosowania ścisków.
- Wysoka wytrzymałość połączenia.
- Klei wiele różnych materiałów.
- Jednoskładnikowy – gotowy do użycia.

Odpowiednie podłoża.

Metal, guma, ceramika, skóra, drewno, szkło, papier, większość tworzyw sztucznych.

Przygotowanie podłoża.

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche.




Stosowanie.

Przed pierwszym użyciem przebić zabezpieczenie tubki szpilką umieszczoną w nakrętce.
Nanieść niewielką ilość kleju na jedną z łączonych powierzchni, złączyć elementy i docisnąć na kilka sekund.
Uwaga!

- Trzymać z dala od oczu i ust.
- Nie kierować końcówki tubki w stronę innych osób.
- Otwierać ostrożnie, aby uniknąć rozprysku kleju.

Utwardzanie.



W temperaturze pokojowej:


- wiązanie: poniżej 1 minuty,
- ostrożne manipulowanie: po 1–5 minutach,
- pełne utwardzenie: po 24 godzinach.

Czas wiązania zależy od rodzaju klejonego materiału (patrz: „Czas wiązania”).

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

Nazwa produktu: Uniwersalny klej cyjanoakrylowy APP CA Glue. APP Nr: 040512.

Magazynowanie:



Przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach do momentu użycia.
Temperatura magazynowania: od +10°C do +22°C. Przechowywanie w lodówce (nie poniżej 0°C) wydłuża trwałość produktu.
Chronić przed silnym światłem i źródłami ciepła.

Przepisy BHP:



Cyjanoakrylan. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi.
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.