

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
14.12.2020 r.

warsztat24.pl

Data aktualizacji:
13.02.2025 r.

Strona 1 z 2

Nazwa produktu: podkład kleju do montażu szyb samochodowych W24 Primer GM: 04W0610

Podkład kleju do montażu szyb samochodowych poliuretanowymi klejami W24 Primer AG. jest przeznaczony do aktywacji i zwiększenia przyczepności przyczepności naniesionego kleju oraz zabezpieczenia spoiny przed promieniowaniem UV.

Opakowanie: • aluminiowa tubka z aplikatorem 10 ml - 040610.

Produkt i dodatki: W24 Primer AG - reaktywny oligomer poliuretanowy w rozcieńczalniku organicznym schnący fizycznie na skutek odparowania i utwardzany chemicznie na skutek reakcji z wilgocią atmosferyczną.

Barwa: czarna matowa.

Gęstość: $0,90 \pm 0,05$.

Lepkość w +20°C: 12-15 s 4 mm DIN.

Zawartość cząstek stałych (EN 827): $(28,5 \pm 1,5)\%$.

Zastosowanie

- W przemyśle samochodowym do pierwszego montażu fabrycznego szyb przednich.
- Podczas wymiany uszkodzonych szyb do polepszania przyczepności klejów poliuretanowych.
- Jako podkład izolujący.

Podłoże

Odpowiednie podłoża • Szyby z sitodrukiem ceramicznym.
• Powierzchnie lakierowane i ceramiczne.
• Zadrapania i uszkodzenia powierzchni lakieru podczas wycinania uszkodzonej szyby.

Przygotowanie podłoża:



Przed naniesieniem gruntu powierzchnię szyby oczyścić z pyłu i odtłuścić zmywaczem np. acetonem. Powierzchnię lakierowaną miejsca posadowienia szyby dokładnie oczyścić z pyłu i odtłuścić zmywaczem.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
14.12.2020 r.

warsztat24.pl

Data aktualizacji:
13.02.2025 r.

Strona 2 z 2

Nazwa produktu: podkład kleju do montażu szyb samochodowych W24 Primer GM: 04W0610

Stosowanie


Podkład dobrze wymieszać wstrząsając pojemnikiem 1-2 minuty.
Za pomocą aplikatora W24 Primer AG 04W0610 nanieść równomierną i ciągłą warstwę podkładu na odtłuszczonej i suchej powierzchni sitodruku ceramicznego.

Temperatura wykładania: od +5°C do +25°C.

Uwaga!

Ze względu na reaktywność z wilgocią, otwarte opakowanie powinno być wykorzystane w ciągu 24 godzin.

Suszenie




W temperaturze +20°C:

czas schnięcia: 10-15 min.

Pokrywalność:

Po wyschnięciu nanieść poliuretanowy klej do szyb.
Klej można nanosić maksymalnie do 1 h od wyschnięcia.

Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach i temperaturze od 0°C do 25°C w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. Chronić przed zmrożeniem.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.

Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy określonych właściwości czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.