

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
01.04.2025r.



Data aktualizacji:
01.04.2025r.

Strona 1 z 3

Nazwa produktu: preparat do ochrony karoserii przed uderzeniami kamieni APP U 300 UBS Spray. APP Nr: 050207 i 050208.

Szybkoschnąca, długotrwale elastyczna masa natryskowa. Zabezpiecza powierzchnię karoserii przed uderzeniami kamieni i żwiru. Posiada właściwości wygłuszające, izolujące i antykorozyjne. Uzyskana powłoka o niewielkim efekcie strukturalnym może być pokrywana dowolnym typem lakieru nawierzchniowego. Nie zawiera bitumu ani asfaltu.

Opakowanie. 500 ml pojemnik ciśnieniowy.

Produkt i dodatki. APP U 300 UBS Spray.

Podstawowe składniki. Syntetyczny kauczuk, wypełniacze, dodatki i rozpuszczalniki.

Kolor.

- czarny - APP Nr 050207,
- szary - APP Nr 050208.

Stopień połysku. Mat.

Odporność chemiczna. Produkt po wyschnięciu jest odporny na wodę, mgłę solną, kwasy i zasady o niewielkich stężeniach. Produkt nie jest odporny na działanie benzyn i zmywaczy organicznych.

Gaz pędny. Eter dimetylowi (DME).

Zastosowanie.

- Do odtwarzania oryginalnego wykończenia OEM.
- Do zabezpieczenia antykorozyjnego blach karoseryjnych.
- Do zabezpieczania lakierowanych powierzchni karoserii samochodów przed uderzeniami kamieni.
- Do zabezpieczania spoilerów, progów, nadkoli, błotników oraz podwozia przed uszkodzeniem odłamkami kamieni, piaskowaniem i solą.
- Jako masa wygłuszająca do podwozi autobusów i samochodów osobowych.

Zalety.

- Produkt prosty i uniwersalny w stosowaniu.
- Po wysuszeniu gotowy do lakierowania.
- Nie wymaga specjalistycznego oprzyrządowania.
- Po wyschnięciu posiada niewielką fakturę.

Podłoże

Odpowiednie podłoże. Surowa i zagruntowana blacha.
Powierzchnie pokryte podkładami i lakierami nawierzchniowymi.
Elementy z tworzyw sztucznych.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
01.04.2025r.



Data aktualizacji:
01.04.2025r.

Strona 2 z 3

Nazwa produktu: preparat do ochrony karoserii przed uderzeniami kamieni APP U 300 UBS Spray. APP Nr: 050207 i 050208.

Przygotowanie podłoża



Z surowych blach karoseryjnych usunąć wszelkie ogniska korozji. Blachę stalową przeszlifować papierem ściernym P120-P240, stal ocynkowaną, aluminium i tworzywa sztuczne przeszlifować włókniną ścierną. Podkłady akrylowe i epoksydowe przeszlifować na sucho P360-P500.

Przed natryskiem zabezpieczaną powierzchnię oczyścić z pyłu i o ile to możliwe odtłuścić zmywaczem APP W900 lub APP WK900.


Stosowanie Nanoszenie.



Zawartość opakowania dobrze wymieszać wstrząsając pojemnikiem 2-3 minuty od momentu usłyszenia kulek mieszających.




Przed natryskiem pokrywana powierzchnię przeszlifować, oczyścić z pyłu i odtłuścić. Dokonać natrysku próbnego. Zabezpieczaną powierzchnię równomiernie pokryć produktem z odległości 25-30 cm.




Ilość warstw: 2-3 x 1.
Grubość suchej powłoki: 400-500 µm.
Warunki pracy:

- temperatura pracy od +15°C do +25°C,
- maksymalna wilgotność względna: 80%.



Czas odparowania między warstwowego w temperaturze +20°C:
10-15 minut.

Suszenie



W temperaturze +20°C:
Pyłosuchość: 30 min
Lakierowanie po upływie: 2-4 godzin.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
01.04.2025r.



Data aktualizacji:
01.04.2025r.

Strona 3 z 3

Nazwa produktu: preparat do ochrony karoserii przed uderzeniami kamieni APP U 300 UBS Spray. APP Nr: 050207 i 050208.

Pokrywalność.


Po upływie 2-4 h / +20°C można pokrywać jedno i dwu składnikowymi lakierami nawierzchniowymi stosowanymi do napraw i renowacji karoserii samochodowych.

Czyszczenie sprzętu.



W celu oczyszczenia dyszy odwrócić pojemnik dnem do góry i na chwilę uruchomić aerozol. Gaz pędny wypchnie pozostałość z dyszy zapobiegając jej zaschnięciu a tym samym umożliwi powtórne użycie aerozolu.

Magazynowanie



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym. Chronić przed zmrożeniem.

Przepisy BHP



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

LZO/VOC

Dopuszczalna wartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.
840 g/l dla APP U 300 UBS Spray
Maksymalna zawartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.
634 g/l dla APP U 300 UBS Spray czarny
632 g/l dla APP U 300 UBS Spray szary

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.