

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
10.05.2005r.



Data aktualizacji:
21.12.2007r.

Strona 1 z 2

Nazwa produktu: W100 Wax, W100 Wax Aerosol.

Trwale elastyczny, woskowy preparat do zabezpieczenia antykorozyjnego podwozi samochodów osobowych, autobusów i pojazdów ciężarowych.

Posiada właściwości penetrujące i wypierające wodę.

Test odporności na roztwór soli zgodny z normą DIN 53210: 200 godzin.

- Opakowanie: 1,00 L, 500 ml aerosol.
- Produkt i dodatki: W100 Wax, W100 Wax Aerosol.
- Podstawowe składniki: woski syntetyczne, dodatki impregnacyjne.
- Barwa: antracyt.
- Konsystencja: płynna.
- Zawartość ciał stałych: W100 Wax: 50-52% - pomiar zgodny z normą DIN 53215,
W100 Wax Aerosol: 16-18% - pomiar zgodny z normą DIN 53215.

Zastosowanie

- do szybkich napraw zabezpieczenia antykorozyjnego podwozi,
- do uzupełniania ochrony antykorozyjnej po naprawach blacharskich,
- do regeneracji i konserwacji fabrycznego zabezpieczenia podwozi w nowych samochodach.

Podłoże

Odpowiednie podłoża: Surowa i zagruntowana blacha.
Powierzchnie wymalowane podkładami i lakierami
nawierzchniowymi, powierzchnie z PVC.

Przygotowanie
podłoża:

Z surowych blach karoseryjnych usunąć ogniska korozji.



Przed natryskiem zabezpieczaną powierzchnię oczyścić z pyłu i odtłuścić zmywaczem W900 lub WB900.

Stosowanie

Proporcje mieszania: W100 Wax jest dostarczany jako produkt gotowy do natrysku o lepkości dynamicznej: $4,000 \pm 2,000$ cP (Pleuger RVT sp.4, 12rpm).

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
10.05.2005r.



Data aktualizacji:
21.12.2007r.

Strona 2 z 2

Nazwa produktu: W100 Wax, W100 Wax Aerosol.

Nanoszenie:



Materiał w pojemniku dobrze wymieszać poprzez wstrząsanie.

Oderwać zabezpieczenie nakrętki i zamocować pojemnik do pistoletu natryskowego do konserwacji.

Nanosić równomiernie pod ciśnieniem od 3,0 do 5,0 bar z odległości około 25-30cm.

Ilość warstw: 1-2.


Grubość powłoki:

- 100-200 μm dla W100 Wax,
- 20-40 μm dla W100 Wax Aerosol.

Uwaga!

Przed natryskiem osłonić: silnik, układ hamulcowy i wydechowy!

Suszenie




Czas schnięcia w temperaturze +20°C wynosi:

- 5 godzin dla W100 Wax,
- od 3 do 4 godzin dla W100 Wax Aerosol.

Czyszczenie sprzętu:

Terpentyna.

Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.

Chronić przed zmrożeniem.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.

Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

LZO/VOC:

Dopuszczalna wartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.

840g/l dla W100 Wax

840g/l dla W100 Wax Aerosol

Maksymalna zawartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.

410g/l dla W100 Wax

497g/l dla W100 Wax Aerosol

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych właściwości czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.