

# INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:  
10.06.2010r.




Data aktualizacji:  
10.06.2010r.

Strona 1 z 1

**Nazwa produktu: Mata wygłuszająca miękka DS. APP.  
APP Nr: 050906.**

**OPIS:** Samoprzylepny laminat złożony z mieszaniny bitumitu, plastyfikatorów, elastomerów i wypełniaczy o różnej ziarnistości.

<b>Charakterystyka:</b>	
Wykończenie powierzchni	czarny polietylen
Wykończenie po stronie do nakładania	samoprzylepne chronione poszyciem powlekanym
Gęstość	1,8-2,0 g/cm <sup>3</sup>
Waga na m <sup>2</sup> (standard)	3-10 kg/m <sup>2</sup>
Tolerancja wagi	± 10%
Szybkość spalania (stosownie do DIN 75200)	0 mm / min
Palność ( stosownie do FM VSS . 302)	SE
Natychmiastowa przyczepność przylegania (stosownie do ASTM D 31211)	< 10 cm
Spójność przylegania (stosownie do FINAT8)	> 4 godziny
Zakres temperatur pracy (po nałożeniu)	-20/+80 °C
Elastyczność (zgięcie na cylindrze o średnicy 20 mm bez złamania)	> +10°C
<b>Zastosowanie:</b>	Materiał wytłumiający dźwięk przeznaczony do użycia na elementach narażonych na wibracje w miejscach gdzie wymagana jest duża elastyczność.
<b>Podłoże:</b>	
Odpowiednie podłoża:	Suche, wolne od oleju, tłuszczu i innych zanieczyszczeń podłoża o różnorodnym wykończeniu.
Przygotowanie podłoża 	Przed przyklejeniem powierzchnię oczyścić i odtłuścić zmywaczem W900.
<b>Stosowanie:</b>	
Nanoszenie	Nakładać w temperaturze pokojowej.
Pokrywalność	Po usunięciu folii ochronnej pokrywalny typowymi produktami wykończeniowymi.
<b>Magazynowanie:</b>	Przechowywać w temperaturze od +10 °C do +30 °C w suchym i przewiewnym miejscu.
<b>Przepisy BHP:</b>	Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu. Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

**APP Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 61 437 00 00.**