

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
12.02.2024r.



Data aktualizacji:
20.06.2025r.

Strona 1 z 2

Nazwa produktu: papier do maskowania APP P Mask Standard.
APP Nr: 070411, 070421, 070431 i 070412, 070422, 070432, 070442.

APP P Mask Standard jest papierem jednostronnie gładzonym o gramaturze 45 g/m² wyprodukowanym bez dodatku makulatury. Zaprojektowany i produkowany jako specjalistyczny papier maskujący (osłonowy) dla potrzeb renowacyjnego lakiernictwa samochodowego i lakiernictwa przemysłowego.

Jednostka sprzedaży. Rulon nawinięty na gilzę o średnicy otworu 75 mm.

Szerokość nawoju [cm]	Długość nawoju [m]	APP Nr	Długość nawoju [m]	APP Nr
30	280	070411	100	070412
60	280	070421	100	070422
90	280	070431	100	070432
120	-	-	100	070442

Produkt i dodatki. APP P Mask Standard - papier do maskowania.
NTools ADG75 - adapter do gilzy ø75 mm (APP Nr 070460).
APP Expert, APP Plus, APP Standard i APP Red Tape - lakiernicze samoprzylepne taśmy maskujące.

Podstawowe składniki. Bezmakulaturowa czysta celuloza o wysokim poziomie rafinacji zapewniająca naturalnie zamknięty arkusz o najwyższej ochronie przed przeciekaniem.
Nie zawiera szkodliwych substancji chemicznych.

Zalety.

- Niepyłący - papier nie wydziela drobnych cząstek celulozy oraz w sposób trwały wiąże nanoszony odkurz z lakierów i podkładów.
- Bezporowy - nie przepuszcza lakierów, podkładów ani zawartych w nich rozpuszczalników przez mikro kanały wewnętrzne na ochranianą powierzchnię.
- Nie jest kruchy i nie pęka na załamaniach podczas dopasowywania do kształtu powierzchni karoserii.
- Zapewnia długi czas do przebicia osłony przez nanoszony lakier lub podkład.
- Posiada certyfikat **PEFC** i **FSC** - jest to potwierdzenie, że gospodarka leśna oraz produkty pochodzące z lasu są zarządzane w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
12.02.2024r.




Data aktualizacji:
20.06.2025r.

Strona 2 z 2

Nazwa produktu: papier do maskowania APP P Mask Standard.
APP Nr: 070411, 070421, 070431 i 070412, 070422, 070432, 070442.

Barwa	brązowa.
Gramatura	45 g/m ² (ISO536)
Grubość	65 µm (ISO534)
Gęstość	690 kg/m ³ (ISO534)
Indeks rozciągania MD	118 Nm/g (ISO 1924-3)
Indeks rozciągania CD	59 Nm/g (ISO 1924-3)
Średni indeks rozciągania.	89 Nm/g (ISO 1924-3)
Wytrzymałość na rozciąganie MD	5,3 kN/m (ISO 1924-3)
Wytrzymałość na rozciąganie CD	2,7 kN/m (ISO 1924-3)
Średnia wytrzymałość na rozciąganie	4,0 kN/m (ISO 1924-3)
Średnia wytrzymałość na rozciąganie MD/CD	2,0 (ISO 1924-3)
Odkształcenie przy zerwaniu MD	1,5 % (ISO 1924-3)
Odkształcenie przy zerwaniu CD	2,8 % (ISO 1924-3)
Indeks rozdarcia MD	8 mNm ² /g (ISO1974)
Indeks rozdarcia CD	9 mNm ² /g (ISO1974)
Wytrzymałość na rozdarcie MD	360 mN (ISO1974)
Wytrzymałość na rozdarcia CD	405 mN (ISO1974)
Opór powietrza (Gurley)	100,0 s/100 ml (ISO 5636-5)
Absorbcja wody Cobb top-side	23 g/m ² (60s) (ISO535)
Absorbcja wody Cobb wire-side	24 g/m ² (60s) (ISO535)
Wilgotność	7,9 % (ISO287)
Chropowatość Bendtsena top-side	800 ml/min (ISO 8791-2)
Chropowatość Bendtsena wire-side	200 ml/min (ISO 8791-2)

Magazynowanie



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić przed gryzoniami.

Przepisy BHP



Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.