

KARTA TECHNICZNA ANIT- RUST WHITE AGD URZĄDZENIA



1. Opis produktu

Anti-rust White Household Appliances to błyszcząca, szybkoschnąca emalia akrylowa o działaniu antykorozyjnym, która nie żółknie. Zapewnia wysoką odporność na warunki zewnętrzne i doskonałą przyczepność do wielu różnych powierzchni. Nie zawiera metali ciężkich.

2. Właściwości:

- Wysoka siła krycia i doskonałe wykończenie połyskowe
- Dobra trwałość koloru i połysku
- Doskonała odporność na warunki atmosferyczne
- Doskonała przyczepność
- Bardzo łatwa aplikacja i łatwość ponownego malowania
- Nie zawiera ołowiu ani chromianów
- Nie żółknie.
- Emisje do powietrza wewnętrznego (*)



**Informacje dotyczące poziomu emisji substancji lotnych w pomieszczeniach wskazują na ryzyko toksyczności w przypadku wdychania, w skali od A+ (bardzo niewielka emisja) do C (silna emisja)*

3. Zalecane zastosowania

Specjalnie opracowany do retuszowania i malowania urządzeń gospodarstwa domowego. Zalecany do ochrony i dekoracji różnych podłoży w przemyśle, majsterkowaniu lub rzemiośle.

4. Prezentacja produktu „ ”

Kolor: biały E101

Puszki: 270 cm³/200 ml i 520 cm³/400 ml

5. Charakterystyka techniczna:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Charakter | Termoplastyczna żywica akrylowa |
| • Pigmenty | Dwutlenek tytanu i modyfikowany fosforan cynku |
| • Rozpuszczalniki | Aromaty |
| • Propelent | DME |
| • Gęstość | 1,01 ± 0,02 g/cm ³ |
| • Lepkość | 18–20 sekund (Copa Ford nr 4, 20°C) |
| • % masy substancji stałych | 38 % (wartość teoretyczna) |
| | |
| • VOC | 629 g/l |
| • Połysk | > 75% |
| • Wydajność | 270/200 ml: 1 m ² w zależności od podłoża |
| (Czas schnięcia) w temperaturze 20°C: | Powierzchniowe: 30 min.
Całkowicie: 1 godzina
Ponowne malowanie: Po 5 minutach tą samą farbą |
| • Temperatura stosowania | od 10 do 35°C. |
| • Odporność na ciepło | Zalecana do 100°C. |
| • Palność | Wysoce łatwopalny |
| • Ciśnienie: | 4-5 barów w temperaturze 20°C / 7-8 barów w temperaturze 50°C |
| • Czystość | Rozpuszczalnik czyszczący w sprayu |
| • Okres przydatności produktu | > 3 lata |

6. Instrukcje dotyczące

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha i wolna od wszelkich zanieczyszczeń.

Po usłyszeniu grzechotania kulki w puszcze należy ją dobrze wstrząsnąć przez 1 minutę. Rozpylać z odległości 25/30 cm, nakładając cienkie, szybkie warstwy krzyżowe. Pozostaw do wyschnięcia na kilka minut między warstwami. Zalecamy nałożenie dwóch cienkich warstw zamiast jednej grubej, aby uzyskać jednolitą powłokę i uniknąć wszelkich

kapanie farby. Po zakończeniu nakładania należy odwrócić puszkę i rozpylać, aż zacznie wydobywać się tylko gaz.

7. Bezpieczeństwo

Puszka aerozolu posiada odpowiednie oznaczenia bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej są wynikiem badań przeprowadzonych w naszym

laboratorium, jak również rzeczywistych doświadczeń opartych na zastosowaniach. Niemniej jednak, ze względu na fakt, że produkty są często używane w warunkach pozostających poza naszą kontrolą, nie możemy zagwarantować dobrych wyników działania produktu.
jeśli zastosowanie i użytkowanie nie są prawidłowe.



NOVASOL SPRAY S.A.

Polígono Industrial Empalme Carretera de
l'Arboç a Llorenç, Km. 4,7
Tel. 977 67 76 05 Faks. 977 67 80 72 43712
LIORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com