

Nazwa produktu: Podkład akrylowy
W24 Acryl Primer Spray. W24 Nr: 21W0127, 21W0128.

Jednoskładnikowy podkład akrylowy posiadający doskonałą przyczepność do szpachli poliestrowych i starych powłok lakierniczych. Nowoczesna receptura gwarantuje bardzo dobrą przyczepność do metalu. Jest podkładem łatwym do szlifowania. Gwarantuje lakierowi nawierzchniowemu maksymalną przyczepność, połysk i stabilność w czasie. Może być pokrywany wszystkimi typami lakierów nawierzchniowych.

- W24 nr: 21W0127 podkład akrylowy szary,
- W24 nr: 21W0128 podkład akrylowy czarny.

Opakowanie. 400 ml aerozol - opakowanie ciśnieniowe.

Produkt i dodatki. W24 Acryl Primer Spray.

Barwa. Różna - zgodna z opisem na opakowaniu.

Gęstość w +20°C. 0,75 ± 0,80 g/ml.

Lepkość natryskowa. 11,5 s Ford Cup 4 mm / +20°C.

Ciśnienie w +20°C. 4,0 ± 0,5 bar.

Ciśnienie w +50°C. 8,0 ± 0,5 bar.

Gaz pędny. Propan, butan i izobutan.

Wydajność. 1,5-2 m²/opakowanie.
Uwaga!
W praktyce wydajność zależy od czynników takich jak: kształt obiektu, chropowatości podłoża, metoda nakładania i warunki pracy.

Odporność termiczna. 100-120°C (dla warstwy całkowicie suchej).

Zastosowanie Przeznaczony do ogólnego stosowania.

Podłoże

Odpowiednie podłoża. Stal, przygotowane powłoki fabryczne OEM i ich przeszlifowane przejścia oraz wypełnienia poliestrowe, laminaty, drewno itp.
Stalowa blacha ocynkowana i aluminium zagruntowane gruntami reagującymi. Powierzchnie z różnego rodzaju tworzyw sztucznych wstępnie zagruntowane gruntami przyczepnościowymi.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

Nazwa produktu: Podkład akrylowy
W24 Acryl Primer Spray. W24 Nr: 21W0127, 21W0128.

Przygotowanie podłoża.



Dokładnie usunąć ewentualne ogniska korozji i przeszlifować na sucho papierem ściernym P320-P400.

Wyrównać przejścia do starej powłoki lakierowej i wypełnić poliestrowych.


Podkłady i stare powłoki lakierowe szlifować na mokro P500-P600.

Przed natryskiem podkładu obrabianą powierzchnię oczyścić z pyłu i odłuszczyć zmywaczem W24 S Remover.

Stosowanie
Nanoszenie.




Podkład dobrze wymieszać wstrząsając pojemnikiem 2-3 minuty. Dokonać natrysku próbnego. Obrabianą powierzchnię równomiernie pokryć podkładem z odległości 20-25 cm.



Ilość warstw: kilka cienkich warstw do pokrycia lub uzyskania pożądanej grubości.

- 2 warstwy - 12-15 μm ,
- 4 warstwy - 35-40 μm .


Optymalna temperatura pracy od +10°C do +25°C i wilgotność względna RH < 60%.



Czas odparowania pomiędzy warstwami w temperaturze +20°C:

- 3-5 minut.

Suszenie.



W temperaturze +20°C:

Pyłosuchość: 10 min.

Suchość dotykowa: 20 min.

Pełna twardość: 24 h.

Pokrywalność.

Po wyschnięciu i przeszlifowaniu gotowy do pokrycia lakierami nawierzchniowymi.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

**Nazwa produktu: Podkład akrylowy
W24 Acryl Primer Spray. W24 Nr: 21W0127, 21W0128.**

Szlifowanie.




Po całkowitym utwardzeniu szlifować:

- na mokro papierem ściernym P600-P800
- maszynowo na sucho papierem ściernym P400-P500.

Czyszczenie sprzętu.

W celu oczyszczenia dyszy z podkładu odwrócić pojemnik dnem do góry i na chwilę uruchomić aerosol. Gaz pędny wypchnie pozostałość podkładu z dyszy zapobiegając jej zaschnięciu a tym samym umożliwi powtórne użycie aerosolu.

Magazynowanie



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.
Chronić przed zmrożeniem.

Przepisy BHP



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

LZO/VOC

Dopuszczalna wartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.
840 g/l dla W24 Acryl Primer Spray
Maksymalna zawartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.
640 g/l dla W24 Acryl Primer Spray