

NTools

Harter

APP AcrylFiller HQ Fast

Быстросохнущий двухкомпонентный акриловый грунт

APP № 020550-020555

APP AcrylFiller HQ Fast — это двухкомпонентный акриловый грунт класса UHS с высоким содержанием твёрдых частиц и коротким временем сушки.

Обеспечивает превосходную адгезию к стали, полиэфирным шпатлёвкам и старым лакокрасочным покрытиям.

Предназначен для использования как высоконаполняющий грунт или грунтнаполнитель, а также может применяться по системе «мокрый по мокрому».

Доступен в трёх цветах: серый, чёрный и белый.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Цвет: чёрный, белый, серый



Плотность: 1,4 кг/л при +20 °C



Расход:

Грунт высоконаполняющий: 6-7 м²/л

Грунт-наполнитель: $8-10 \text{ м}^2/\text{л}$

Грунт «мокрый по мокрому»: 16–18 м²/л





ул. Пшемыслова 10, 62-300 Вжесня . Отдел обслуживания клиентов: тел. +48 61 437

www.APP.com.pl



Экономия времени





07.11.2025



NTools

APP AcrylFiller HQ Fast


Быстросохнущий двухкомпонентный акриловый грунт

ПРИМЕНЕНИЕ:

- APP AcrylFiller HQ Fast это быстросохнущий грунт с низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС < 540 г/л) и повышенной укрывистостью, предназначенный для применения в качестве высоконаполняющего грунта, грунта-наполнителя, а также для нанесения по системе «мокрый по мокрому».
- Подходящие основания:
 - сталь,
 - алюминий,
 - электролитически оцинкованный стальной лист,
 - полиэфирные ламинаты,
 - катафорезное покрытие (KTL),
 - зашлифованные заводские лакокрасочные покрытия (ОЕМ).



Внимание! Для повышения антикоррозионной стойкости рекомендуется предварительно нанести APP Haftgrund или APP 2K Haftgrund на стальные поверхности и участки, зашлифованные до чистого металла.



APP Sp. z o.o.

ул. Пшемыслова 10, 62-300 Вжесня Отдел обслуживания клиентов: тел. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl













APP AcrylFiller HQ Fast

Быстросохнущий двухкомпонентный акриловый грунт

время сушки:

	время сушки			
	Высоконаполняющий грунт	Грунт- наполнитель	Мокрый по мокрому	
Мин. время перекрытия при +20°C	-	-	15 мин	
Макс. время перекрытия при +20 °C	-	-	60 мин	
Полное отверждение при +20°C	90-120 мин	45-60 мин		
Сушка ИК	10-15 мин	8-12 мин	-	





45-120 мин



8-15 мин



При температуре +20 °C возможно нанесение следующих слоёв напрямую, без времени испарения.

ПРОПОРЦИИ СМЕШЕНИЯ:

	ПРОПОРЦИИ СМЕШЕНИЯ (ПО ОБЪЁМУ)			
	Высоконаполняющий грунт	Грунт- наполнитель	Мокрый по мокрому	
AcrylFiller HQ Fast	4 части	4 части	4 части	
Harter AcrylFiller HQ Fast	1 часть	1 часть	1 часть	TTY Sinj
Additive AcrylFiller HQ Fast	0%	15%	30%	vii m mi
Вязкость распыления F/4 / +20 °C	60 c	30 c	15 c	

APP №	Наименование продукта	Кол-во
020550	APP AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель чёрный 1,0 L	1 шт.
020551	APP AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель серый 1,0 L	1 шт.
020552	APP AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель белый 1,0 L	1 шт.
020553	APP AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель чёрный 4,0 L	1 шт.
020554	APP AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель серый 4,0 L	1 шт.
020555	APP AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель белый 4,0 L	1 шт.
020565	APP Harter AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Отвердитель для акрилового грунта нормальный 0,25 L	1 шт.
020566	APP Harter AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Отвердитель для акрилового грунта медленный 0,25 L	1 шт.
020567	APP Harter AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Отвердитель для акрилового грунта нормальный 1,0 L	1 шт.
020568	APP Harter AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Отвердитель для акрилового грунта медленный 1,0 L	1 шт.
020570	APP Additive AcrylFiller HQ Fast - Добавка, ускоряющая сушку 1,0 L	1 шт.

APP Sp. z o.o.







07.11.2025

