

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата подготовки:
21.03.2025 г.



Дата обновления:
21.03.2025 г.
Страница 1 из 3

Название продукта: полиэфирная универсальная шпатлевка **APP Poly Plast Softer.** **APP №: 010550, 010551, 010552.**

Универсальная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка с шелковистой гладкой поверхностью. Предназначена для заполнения углублений и выравнивания царапин при кузовном ремонте. Характеризуется высокой гибкостью и механической прочностью. Легко наносится и обрабатывается.

Упаковка.

- APP № 010550 - 0,50 кг,
- APP № 010551 - 1,80 кг,
- APP № 010552 - 5,40 кг.

Продукт и аксессуары. APP Poly Plast Softer и отвердитель на основе перекиси водорода.

Основные ингредиенты. APP Poly Plast Softer - смесь минеральных наполнителей с ненасыщенной полиэфирной смолой с высокой прочностью. Отвердитель - ДИБЕНЗОИЛПЕРОКСИД.

Цвет. Желтый.

Применение Предназначена для заполнения углублений и выравнивания царапин при кузовном ремонте.

Основание
Подходящие основания. Сталь, оцинкованная листовая сталь, алюминий, полиэфирные изделия, армированные стекловолокном, двухкомпонентные наполнители, полиэфирные ламинаты и старые оригинальные заводские покрытия производителя.
Для повышения антикоррозионной стойкости отшлифованные до чистого листа участки следует загрунтовать двухкомпонентным эпоксидным грунтом APP Grund EP.
Внимание! Не наносить непосредственно на: реактивные и кислотно-твердеющие грунты, однокомпонентные продукты и термопластичные лаки (Т.Р.А.).

Подготовка основания.



Сталь:

- обезжирьте и отшлифуйте сухой наждачной бумагой P80-P150.

Оцинкованная сталь, алюминий:

- обезжирьте и отшлифуйте абразивным флизелином или наждачной бумагой P150-P180.

Существующая отделка:

- отшлифуйте наждачной бумагой P80-P120 до голого металла или получения соответствующей поверхности,

Приведенная выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения.

Это не гарантирует указанных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо соблюдать указания и предупреждения на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата подготовки:
21.03.2025 г.



Дата обновления:
21.03.2025 г.
Страница 2 из 3


Название продукта: полиэфирная универсальная шпатлевка **APP Poly Plast Softer.** **APP №: 010550, 010551, 010552.**

- затем сгладьте переходы к старому покрытию с помощью наждачной бумаги P150-P220.



Перед нанесением шпатлевки очистите обрабатываемую поверхность от пыли и обезжирьте ее с помощью средства для удаления жира APP W900, APP W911 или APP WB910.

Применение Соотношение смешивания.



Соотношения смешивания по весу:

100 г	APP Poly Plast Softer
2-3 г	Отвердитель в пасте

Внимание!

Следует избегать передозировки отвердителя, так как это может привести к локальному обесцвечиванию лакокрасочной пленки или плохому отверждению.

Смешать, разминая, до получения однородного цвета.

Нанесение.




Наносите шпателем тонким слоем в течение времени нанесения, т.е. в течение примерно до 5 минут.

Рекомендуемая рабочая температура: от +15°C до +25°C.

Не используйте продукт при температуре ниже +5°C.

Сушка.



При температуре +20°C он пригоден для дальнейшей обработки через:

- 20-30 минут.

Коротковолновый излучатель: 3-5 минут.



Внимание!

При принудительной сушке температура не должна превышать +80°C, так как это может привести к потере адгезии, растрескиванию или образованию пузырей.

Приведенная выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения.

Это не гарантирует указанных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо соблюдать указания и предупреждения на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата подготовки:
21.03.2025 г.



Дата обновления:
21.03.2025 г.
Страница 3 из 3

Название продукта: полиэфирная универсальная шпатлевка **APP Poly Plast Softer.** **APP №: 010550, 010551, 010552.**

Шлифование.



После полного отверждения отшлифуйте насухо:

- грубо наждачной бумагой P120-P180,
- финишная обработка - наждачной бумагой P220-P280.

Покрытие.

APP Poly Plast Finisher


APP SN05
APP 1K S

APP AcrylFiller Multi Sanding
APP AcrylFiller 401
APP AcrylFiller 501
APP AcrylFiller Rapid
APP AcrylFiller Compact
APP Primer Filler
APP Grund EP
APP Haftgrund
APP 2K Haftgrund

Очистка оборудования.

Сразу после использования промойте растворителем для нитроцеллюлозы.

Хранение



Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Защищать от замерзания.

Правила техники безопасности и гигиены труда



Только для профессионального использования.
См. текст на этикетках продукта или в паспорте безопасности опасного продукта.

Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, действующие на территории данной страны.

ЛОС/VOC

Предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС) г/л в готовом к использованию продукте.

250 г/л для APP Poly Plast Softer.

Максимальное содержание летучих органических соединений (ЛОС) г/л в готовом к использованию продукте.

< 200 г/л для APP Poly Plast Softer.

Приведенная выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения.

Это не гарантирует указанных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо соблюдать указания и предупреждения на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.