

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата подготовки:
20.03.2025 г.



Дата обновления:
20.03.2025 г.

Страница 1 из 4

Название продукта: полиэфирная шпаклевка со стекловолокном APP Poly Plast Fiber. APP №: 010560 и 010561.

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, армированная коротким стекловолокном, для заполнения крупных неровностей, ослабленных коррозией участков и небольших отверстий при кузовном ремонте.

- Упаковка.
- APP № 010560 - 0,50 кг,
 - APP № 010561 - 1,80 кг.

Продукт и аксессуары. APP Poly Plast Fiber и отвердитель на основе перекиси водорода.

Основные ингредиенты. APP Poly Plast Fiber - смесь минеральных наполнителей и короткого стекловолокна с ненасыщенной полиэфирной смолой, обладающая высокой прочностью. Отвердитель - ДИБЕНЗОИЛПЕРОКСИД.

Цвет. Зеленый.

Применение Предназначен для восстановления ослабленных коррозией участков кузова и участков, подверженных высоким механическим нагрузкам, для заполнения крупных неровностей и небольших отверстий при кузовном ремонте.

Основание
Подходящие основания.

Сталь, оцинкованная сталь, алюминий, армированные стекловолокном пластмассы, бетон, дерево.
Для повышения антикоррозионной стойкости и адгезии, например, к оцинкованной стали, участки, отшлифованные до голого металла, следует загрунтовать двухкомпонентным эпоксидным грунтом APP Grund EP.
Внимание!
Не наносить непосредственно на: реактивные и кислотоотверждаемые грунтовки, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные грунтовки и термопластичные лаки (Т.Р.А.).

Подготовка основания.



Сталь, оцинкованная сталь:

- обезжирьте и отшлифуйте насухо наждачной бумагой P60-P80.

Алюминий:

- обезжирьте и отшлифуйте абразивным флизелином или наждачной бумагой P100-P120.

Участки, ослабленные коррозией:

- Очистите до голого металла с помощью наждачной бумаги P40-P80.

Заполнение отверстий:

Приведенная выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения.

Это не гарантирует указанных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо соблюдать указания и предупреждения на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата подготовки:
20.03.2025 г.



Дата обновления:
20.03.2025 г.

Страница 2 из 4


Название продукта: полиэфирная шпаклевка со стекловолокном APP Poly Plast Fiber. APP №: 010560 и 010561.

- маленькие отверстия без дополнительного наполнителя,
- большие отверстия предварительно закройте стекловолоконным матом.



Перед нанесением шпатлевки очистите обрабатываемую поверхность от пыли и обезжирьте ее с помощью средства для удаления жира APP BENZ, APP W900 или APP W911.

Применение Соотношение смешивания.



Соотношения смешивания по весу:

100 г	APP Poly Plast Fiber
2-3 г	Отвердитель в пасте

Смешать, разминая, до получения однородного цвета.
Внимание!

Избегайте передозировки отвердителя, так как это может привести к локальному обесцвечиванию лакокрасочной пленки или плохому отверждению. Избегайте аэрации смеси.


Нанесение.



Наносите шпателем тонким слоем в течение времени нанесения, т.е. в течение примерно до 5 минут.

Рекомендуемая рабочая температура: от +15°C до +25°C. Не используйте продукт при температуре ниже +5°C.

Сушка.



При температуре +20°C пригоден для дальнейшей обработки через 20-30 минут.

Коротковолновый излучатель: 3-5 минут

Внимание!

Во время принудительной сушки температура не должна превышать +70°C, так как это может привести к потере адгезии, растрескиванию или образованию пузырей.



Термическая стойкость после отверждения:

- длительная до +100°C
- однако не более термической стойкости основания.

Приведенная выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения.

Это не гарантирует указанных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо соблюдать указания и предупреждения на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата подготовки:
20.03.2025 г.



Дата обновления:
20.03.2025 г.

Страница 3 из 4

Название продукта: полиэфирная шпаклевка со стекловолокном APP Poly Plast Fiber. APP №: 010560 и 010561.

После отверждения устойчив к растворителям, а также к кислотам, щелочам и солевым растворам в низких концентрациях.
Обладает высокой устойчивостью к вибрациям и колебаниям.

Шлифование.



После полного отверждения отшлифуйте насухо наждачной бумагой P80-P150 до P240. Используйте контрольный порошок APP между отдельными этапами шлифовки.

Покрытие.


APP Quartz Q102
APP Ultra
APP Supra
APP Poly Plast Softer
APP Poly Plast Finisher
APP Compact
APP Premia
APP Alu
APP SN05
APP 1K S

APP AcrylFiller Multi Sanding
APP AcrylFiller 401
APP AcrylFiller 501
APP AcrylFiller Rapid
APP AcrylFiller Compact
APP Primer Filler
APP Grund EP
APP Haftgrund
APP 2K Haftgrund

Очистка оборудования.

Сразу после использования промойте растворителем для нитроцеллюлозы.

Хранение



Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении при температуре от +15°C до +25°C.

Защищать от замерзания.

Правила техники безопасности и гигиены труда



Только для профессионального использования.
См. текст на этикетках продукта или в паспорте безопасности опасного продукта.

Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, действующие на территории данной страны.

Приведенная выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения.

Это не гарантирует указанных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо соблюдать указания и предупреждения на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата подготовки:
20.03.2025 г.



Дата обновления:
20.03.2025 г.

Страница 4 из 4

**Название продукта: полиэфирная шпаклевка со стекловолокном
APP Poly Plast Fiber. APP №: 010560 и 010561.**

ЛОС/VOC

Предельное содержание летучих органических соединений
(ЛОС) г/л в готовом к использованию продукте.

250 г/л для APP Poly Plast Fiber

Максимальное содержание летучих органических соединений
(ЛОС) г/л в готовом к использованию продукте.

< 200 г/л для APP Poly Plast Fiber

Приведенная выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения.

Это не гарантирует указанных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо соблюдать указания и предупреждения на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.

APP Sp. z o.o. 62-300, Вжесня, ул. Пшемysłова, 10, тел. + 48 61 437 00 00.