

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата подготовки:
06.11.2020 г.



Дата обновления:
06.11.2020 г.

Страница 1 из 4

Название продукта: двухкомпонентный бесцветный акриловый лак APP Klarlack Spezial S. APP №: 020109-1,0 л и 020110-5,0 л.

Двухкомпонентный бесцветный акриловый лак класса HIGH SOLID с высоким глянцем и высокой устойчивостью к царапинам. Обладает очень хорошей разливаемостью и прозрачностью, а также обеспечивает большую глубину цвета. Он устойчив к воздействию атмосферных условий в различных климатических зонах. Благодаря использованию УФ-фильтров обеспечивает стойкость цвета базового лака.

- Упаковка: Лак-1,0 л, 5,0 л; отвердитель-0,5 л, 2,5 л.
- Продукт и аксессуары: APP Klarlack Spezial S – бесцветный лак,
APP Harter Klarlack Spezial S Нормальный – отвердитель со стандартным временем отверждения,
APP Harter Klarlack Spezial S Быстрый – отвердитель с коротким временем отверждения,
APP Acryl Verdunnung – растворитель для акриловых изделий.
- Специальные добавки: APP Elastic – добавка, повышающая эластичность покрытия,
APP Anti Silikon – добавка, нейтрализующая последствия силиконовых загрязнений.
- Основные ингредиенты: APP Klarlack Spezial S – акриловая смола,
APP Harter Klarlack Spezial S – изоцианатные отвердители.
- Цвет: Прозрачный, бесцветный с высоким глянцем.
- Производительность: 9-10 м²/л
Внимание! На практике производительность зависит от таких факторов, как форма объекта, шероховатость основания, способ нанесения и условия работы.
- Применение: Предназначен для ремонта деталей и целых автомобилей в качестве поверхностного высококачественного слоя при двухслойных ремонтных кузовных покрытиях.
Для использования с базовыми водорастворимыми и традиционными лаками.
- Основание: Базовые водорастворимые и традиционные лаки, старые покрытия.
- Подготовка основания: Перед распылением окрашиваемую поверхность необходимо очистить от пыли, оставшейся после нанесения базового лака. Сотрите старое покрытие, очистите от пыли и обезжирьте.

Приведенная выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не гарантирует указанных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Следует придерживаться указаний и предупреждений, содержащихся на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата подготовки:
06.11.2020 г.




Дата обновления:
06.11.2020 г.

Страница 1 из 4

Название продукта: двухкомпонентный бесцветный акриловый лак APP Klarlack Spezial S. APP №: 020109-1,0 л и 020110-5,0 л.

Применение

Соотношение
смешивания:




- A) Для температур от +18°C до +25°C:
- | | |
|----------|--|
| 2 объема | APP Klarlack Spezial S |
| 1 объем | APP Harter Klarlack Spezial S Нормальный |
| 0-5% | APP Acryl Verdunnung |

- B) Для температур ниже +18°C:
- | | |
|----------|---------------------------------------|
| 2 объема | APP Klarlack Spezial S |
| 1 объем | APP Harter Klarlack Spezial S Быстрый |
| 0-5% | APP Acryl Verdunnung |

- C) Соотношения смешивания по весу:
- | | |
|-----|-------------------------------|
| 100 | APP Klarlack Spezial S |
| 50 | APP Harter Klarlack Spezial S |
| 0-7 | APP Acryl Verdunnung |

Вязкость распыления при +20°C: 18,5 с 4 мм DIN.



Внимание!

Используйте только отвердители для акрилового лака APP Harter Klarlack Spezial S Нормальный или Быстрый. Не превышайте рекомендуемую дозировку отвердителя. При необходимости добавьте от 2 до 5% APP Anti Silikon. При необходимости (пластик) добавьте, согласно таблице смешивания, эластификатор APP Elastic перед добавлением отвердителя.

Нанесение:



Наносите краскопультом с соплом $\varnothing 1,2-01,3$ мм при давлении воздуха от 2 до 3 бар.



Количество слоев: 2 x 1.

Толщина сухой пленки: 55 мкм (2 x 1).

Рекомендуемые условия работы:

- минимальная температура: +10°C
- максимальная относительная влажность: 70 %.

Приведенная выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не гарантирует указанных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Следует придерживаться указаний и предупреждений, содержащихся на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Дата подготовки:
06.11.2020 г.




Дата обновления:
06.11.2020 г.

Страница 1 из 4

**Название продукта: двухкомпонентный бесцветный акриловый лак
APP Klarlack Spezial S.
APP №: 020109-1,0 л и 020110-5,0 л.**




Время испарения между слоями при +20°C:
- 5-10 минут.



Срок годности готовой к применению лакокрасочной смеси:
- 2-3 часа.

Высушивание



При температуре +20°C:
Без пыли: 20 минут.
Тактильная сухость 2,5-3 часа.
Возможность манипуляций: 4-5 часов.
Возможность оклейки: 6-7 часов.



При температуре +60°C: 25-35 минут.
ИК-осветитель: 10-15 минут.

Шлифование




Через 24 часа при +20°C дефекты и включения можно удалить абразивами и отполировать:

- вручную по мокрому с помощью абразива P1500-3000
- с помощью абразивного станка с абразивом P1500-3000.

Очистка оборудования: Нитроцеллюлозный или акриловый растворитель.

Хранение:



Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении и при температуре от +5°C до +30°C.
Не допускать замерзания.

Приведенная выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не гарантирует указанных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Следует придерживаться указаний и предупреждений, содержащихся на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата подготовки:
06.11.2020 г.



Дата обновления:
06.11.2020 г.

Страница 1 из 4

**Название продукта: двухкомпонентный бесцветный акриловый лак
APP Klarlack Spezial S.
APP №: 020109-1,0 л и 020110-5,0 л.**

Правила техники
безопасности и охраны
труда:



Только для профессионального использования.
См. текст на этикетках продукта или в паспорте безопасности
опасного продукта.
Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности
и охраны труда, действующие на территории данной страны.

ЛОС/VOC:

Предельное содержание летучих органических соединений
(ЛОС) г/л в готовом к использованию продукте:
840 г/л для APP Klarlack Spezial S.
Максимальное содержание летучих органических соединений
(ЛОС) г/л в готовом к использованию продукте:
486 г/л для APP Klarlack Spezial S.

Приведенная выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не гарантирует указанных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Следует придерживаться указаний и предупреждений, содержащихся на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.

APP Sp. z o.o. 62-300, Вжесня, ул. Пшемysłова, 10, тел. + 48 61 437 00 00.