

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата составления:
04.11.2020 г.



Дата обновления:
04.11.2020 г.
Сайт 1 из 4

Название продукта: двухкомпонентный акриловый заполняющий грунт APP AcrylFiller Compact. APP №: 020444, 020445.

Двухкомпонентная акриловая шпатлевка-грунтовка класса HIGH SOLID, обладающая превосходной адгезией к стали, полиэфирным шпатлевкам и старым лакокрасочным покрытиям, а также хорошей адгезией к оцинкованной стали и алюминию. Очень высокое содержание твердых веществ позволяет наносить толстые слои без риска «стекания» покрытия.

Упаковка:	APP AcrylFiller Compact - 0,83 л, APP Harter AcrylFiller Compact — 0,17 л.
Продукт и добавки:	APP AcrylFiller Compact — акриловая грунтовка, APP Harter AcrylFiller Compact — отвердитель, APP Acryl Verdunnung — акриловый разбавитель.
Специальные добавки:	APP Elastic APP Anti Silikon.
Основные компоненты:	APP AcrylFiller Compact — акриловая смола, APP Harter AcrylFiller Compact — изоцианатный отвердитель.
Цвет:	серая и темно-серая.
Расход:	9 м ² /л (200 мкм) Внимание! На практике расход зависит от таких факторов, как: форма объекта, шероховатость основания, метод нанесения и условия работы.
<u>Применение</u>	APP AcrylFiller Compact — это грунтовка с низким содержанием органических частиц LZO/VOC < 540 г/л и повышенными кроющими свойствами, предназначенная для грунтования классическим методом с шлифованием. Внимание! Не рекомендуется работать по системе «мокрое на мокрое».
<u>Основание</u> Подходящие основания:	Оцинкованный стальной лист и алюминий, загрунтованные одно- или двухкомпонентными реактивными грунтовками, например, APP Haftgrund, APP 2K Haftgrund. Сталь и отшлифованные заводские покрытия OEM. Поверхности, предварительно обработанные: • полиэфирными продуктами, например, APP Ultra, • эпоксидными грунтовками, например, APP Grund EP, • адгезионными грунтовками, например APP Kunststoff Primer.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности к использованию в конкретных условиях. Необходимо соблюдать примечания и предупреждения, указанным на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата составления:
04.11.2020 г.



Дата обновления:
04.11.2020 г.
Сайт 2 из 4

Название продукта: двухкомпонентный акриловый заполняющий грунт APP AcrylFiller Compact. APP №: 020444, 020445.

Внимание! Для повышения антикоррозионной стойкости предварительно нанесите на стальную жечь и места шлифования до чистого металла APP Haftgrund или APP 2K Haftgrund.



Подготовка основания:



Тщательно удалить очаги коррозии.
Существующие покрытия и полиэфирные продукты зачистить насухо наждачной бумагой P240-P320.
Поверхности, покрытые заводскими лаками и грунтовками, отшлифовать влажным способом наждачной бумагой P360-P400.

Перед нанесением заполняющей грунтовки очистить обрабатываемую поверхность от пыли и обезжирить с помощью очистителя APP W900 или APP W911.

Применение Пропорции смешивания:



A) Для использования в качестве заполняющей грунтовки:

5 объемов	APP AcrylFiller Compact
1 объем	APP Harter AcrylFiller Compact
10%	APP Acryl Verdunnung
Вязкость при нанесении:	70 с 4 мм F /+20 °C.
Пропорции смешивания по весу:	
100	APP AcrylFiller Compact
12	APP Harter AcrylFiller Compact
7	APP Акриловый разбавитель

B) Для использования в качестве грунтовки:

5 объемов	APP AcrylFiller Compact
1 объем	APP Harter AcrylFiller Compact
20%	APP Acryl Verdunnung
Вязкость при нанесении:	40 с 4 мм F /+20 °C.
Пропорции смешивания по весу:	
100	APP AcrylFiller Compact
12	APP Harter AcrylFiller Compact
13	APP Акриловый разбавитель

Внимание! Используйте исключительно отвердитель APP Harter AcrylFiller Compact. Не превышайте рекомендуемую дозу отвердителя. При необходимости добавьте от 2 до 5% APP Anti Silikon.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности к использованию в конкретных условиях. Необходимо соблюдать примечания и предупреждения, указанным на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата составления:
04.11.2020 г.



Дата обновления:
04.11.2020 г.
Сайт 3 из 4


**Название продукта: двухкомпонентный акриловый
заполняющий грунт APP AcrylFiller Compact.
APP №: 020444, 020445.**

Объем готового продукта при добавке 0% APP Acryl Verdunnung	Весовые пропорции смешивания					
	APP AcrylFiller Compact	APP Harter AcrylFiller Compact	APP Акриловый разбавитель			
	100	12,81	0%	10%	15%	20%
[L]	[g]	[g]	[g]	[g]	[g]	[g]
0,1	129,2	16,55	0,00	7,26	10,89	14,52
0,2	258,3	33,10	0,00	14,52	21,78	29,03
0,3	387,5	49,65	0,00	21,78	32,66	43,55
0,4	516,7	66,20	0,00	29,03	43,55	58,07
0,5	645,8	82,75	0,00	36,29	54,44	72,58
0,6	775,0	99,30	0,00	43,55	65,33	87,10
0,7	904,2	115,9	0,00	50,81	76,21	101,6
0,8	1033	132,4	0,00	58,07	87,10	116,1
0,9	1163	149,0	0,00	65,33	97,99	130,7
1,0	1292	165,5	0,00	72,58	108,9	145,2

Нанесение:



Наносить с помощью распылителя, оснащенного соплом
Ø1,8–Ø2,0 мм при давлении воздуха от 2,0 до 3,0 бар.




Количество слоев: 2 x 1.

Толщина покрытия: макс. 200 мкм.

Рекомендуемые условия работы:

- минимальная температура: +10 °C
- максимальная относительная влажность: 75%.



Время выпаривания между слоями при температуре +20 °C:

- 5 минут.

Срок годности готовой к применению смеси: 25–30 минут.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности к использованию в конкретных условиях. Необходимо соблюдать примечания и предупреждения, указанным на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Дата составления:
04.11.2020 г.



Дата обновления:
04.11.2020 г.
Сайт 4 из 4

Название продукта: двухкомпонентный акриловый заполняющий грунт APP AcrylFiller Compact. APP №: 020444, 020445.

Сушка



При температуре +20 °C:
Осушение 30 минут.
Возможность манипуляций 60 минут.
Полное отвердевание: 4 часа.
При температуре +60 °C:
Полное отвердевание: 25–30 минут

Сушка в ИК-печи: 15–18 минут.

Шлифование



После полного отвердевания отшлифовать:

- мокрым способом наждачной бумагой P600-P800
- на сухую с помощью шлифовальной машины наждачной бумагой P360-P500.


Покрываемость:

Водоразбавляемые и органические (традиционные) базовые лаки например, APP Modular Specjal Base.
Одно- и двухкомпонентные финишные лаки, например, APP Modular 2K Acryl Line.

Очистка оборудования:

Нитроцеллюлозный растворитель.

Хранение:



Хранить в закрытой оригинальной таре в сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Беречь от замерзания.

Правила техники безопасности:



Только для профессионального использования.
См.: текст на этикетках продукта или в паспорте безопасности опасного продукта.
Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности, действующие на территории данной страны.

ЛОС/VOC:

Допустимое содержание ЛОС, г/л, в готовом к использованию продукте.
540 г/л для APP Acrylfiller Compact 5:1
Максимальное содержание ЛОС, г/л, в готовом к применению продукте.
502 г/л для APP Acrylfiller Compact 5:1

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности к использованию в конкретных условиях. Необходимо соблюдать примечания и предупреждения, указанным на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.