ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата составления:
22.04.2025 г.

Дата обновления:
22.04.2025 г.

Название продукта: эпоксидная грунтовка APP Grund Epoxy Spray.
APP №: 021207 и 021208.

Однокомпонентная быстросохнущая эпоксидная грунтовка, предназначенная для изоляции и антикоррозионной защиты. Содержит антикоррозионные добавки. Благодаря использованию высококачественных эпоксидных смол грунтовка обладает очень хорошей адгезией к железу, стали, оцинкованной стали и алюминию. Может покрываться всеми типами финишных лаков.

Упаковка.	Баллон под давлением объёмом 500 мл.
Продукт и компоненты.	APP Grund Epoxy Spray.
Основные компоненты.	Эпоксидная смола, наполнители, добавки и растворители.
Цвет.	• 021207 — черный, • 021208 — RAL 7033 (цементный серый / оливковый серый).
Пропеллент.	Диметиловый эфир (ДМЭ).
Термостойкость.	90 °C.
Химическая стойкость.	После высыхания изделие устойчиво к воздействию воды, солевого тумана, слабоконцентрированных кислот и щелочей.
Применение.	• Предназначен для антикоррозионной защиты и изоляции основания на небольших поверхностях. • Используется в качестве изолирующего грунта при мелкой шлифовке во время лакокрасочных ремонтов. • Для использования в системе микроремонта SPOT/SMART. • Для изоляции впитывающего основания от влаги.
Преимущества.	• Очень хорошие изоляционные свойства. • После шлифования небольшие поверхности можно покрывать полиэфирной шпатлевкой, грунтовками и финишными лаками. • Сопло с широкой эллиптической формой струи, схожей со струей небольшого распылителя. • Очень хорошая растекаемость. После высыхания поверхность становится ровной, без какой-либо текстуры. • Может применяться в системе «мокрое на мокрое». • Быстросохнущий, шлифование возможно через 30 минут после нанесения. • Продукт прост и универсален в применении. • Не требует специального оборудования.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определённых свойств или пригодности к использованию в конкретных условиях. Необходимо соблюдать указаниям и предупреждениям, указанным на этикетках продукции и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

Название продукта: эпоксидная грунтовка APP Grund Epoxy Spray.
APP №: 021207 и 021208.

Основание

Подходящие основания: железо, сталь, нержавеющая сталь и оцинкованный стальной лист, алюминий и анодированный алюминий, стекловолоконные ламинаты. Отшлифованные участки заводских покрытий и полиэфирных шпатлевок. Поверхности из пластмасс, покрытые адгезионными грунтовками, например: APP 1K Kunststoff Primer.

Подготовка основания:





Тщательно удалить возможные очаги коррозии и отшлифовать насухо наждачной бумагой P220–P320.
Выровнять стыки со старым лаковым покрытием и полиэфирных шпатлевок.
Грунтовки и старые лаковые покрытия шлифовать влажным способом наждачной бумагой P400–P500.

Перед нанесением грунтовки очистить поверхность от пыли и обезжирить с помощью средства для очистки W900, W911 или WB910.

Применение

Нанесение:



Грунтовку хорошо перемешать, встряхивая емкость в течение 2–3 минут.



Провести пробное нанесение.
Равномерно покрыть окрашиваемую поверхность грунтовкой с расстояния 15–25 см.



Количество слоев: 1–2 x 1. Толщина сухого слоя: 20–30µ м.
Расход: 1,0 **м²** из упаковки.
Рекомендуемые условия работы: мин. температура +10 °C, макс. 60 % относительной влажности.



Время межслойного высыхания при температуре +20 °C:

- 3–5 минут.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определённых свойств или пригодности к использованию в конкретных условиях. Необходимо соблюдать указаниям и предупреждениям, указанным на этикетках продукции и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата составления:
22.04.2025 г.

Дата обновления:
22.04.2025 г.

Название продукта: эпоксидная грунтовка APP Grund Epoxy Spray.
APP №: 021207 и 021208.

Сушка.



При температуре +20 °C:

Сухость от пыли:	5 мин.
Сухость на ощупь:	15 мин.
Готовность к нанесению следующего слоя:	20–25 мин.
Готов к шлифованию:	20–30 мин.
Принудительная сушка ИК:	8–10 мин.

Покрываемость.

Через 20–25 мин при температуре +20 °C методом «мокро на мокро» наносить водоразбавляемые и традиционные финишные лаки. После высыхания и шлифования можно наносить полиэфирные шпатлевки.

Шлифование.



После полного отвердевания шлифовать:

- мокрым способом наждачной бумагой P600–P800
- машинно насухо наждачной бумагой P400–P500.

Очистка оборудования.



Чтобы очистить сопло от грунтовки, переверните баллон дном вверх и на мгновение включите распылитель. Пропеллент вытолкнет остатки грунтовки из сопла, предотвратив их засыхание и, таким образом, обеспечив возможность повторного использования баллона

Хранение



Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Беречь от замерзания.

Правила техники безопасности



Только для профессионального использования.
См. текст на этикетках продукта или в паспорте безопасности опасного продукта.
Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности, действующие на территории данной страны.

ЛОС/VOC

Допустимое содержание ЛОС, г/л, в готовом к использованию продукте.
780,0 г/л для APP Grund Epoxy Spray
Максимальное содержание ЛОС, г/л, в готовом к применению продукте.
683,4 г/л для APP Grund Epoxy Spray

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определённых свойств или пригодности к использованию в конкретных условиях. Необходимо соблюдать указаниям и предупреждениям, указанным на этикетках продукции и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.