

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:

Дата актуализации:

19.02.2013 г.



19.02.2013 г.

Страница 1 из 5

## Название продукта: APP MODULAR 2K Acryl Line 2:1

Низкоэмиссионный двухкомпонентный акрилово-полиуретановый лак высокого качества с коротким периодом высыхания. Предназначен для лакирования автомобилей, автобусов, цистерн, видимых и сильно нагружаемых элементов машин и элементов конструкции. Характеризуется очень высокой устойчивостью к механическим воздействиям, ударам и царапинам, а также к химическим воздействию: кислоты и основания с низкой концентрацией, жиры и бензин.

Продукт и дополнения к нему:	APP MODULAR 2K Acryl Line 2:1 APP HS Spezial S Harter APP 2K Acryl Harter APP 2K Verdunnung.
Специальные дополнения:	APP MODULAR 2K Acryl Line 50-95 – матирующая паста APP 2K Elastic (эластик) APP Anti-Silikon (антисиликон)
Основные компоненты:	APP MODULAR 2K Acryl Line 2:1 - полиуретаново-акриловая смола APP HS Spezial S Harter I APP 2K Acryl Harter - изоцианатный отвердитель.
Цвет:	Основные цвета. Высокий глянец. Изготовление в соответствии с рецептурой.
Собственный вес:	0,97-1,42 гр/см <sup>3</sup>
Производительность:	~9 м <sup>2</sup> /л для ок. 50мкм сухого слоя.
Применение:	Предназначен для лакирования автомобилей, автобусов, цистерн, видимых и сильно нагруженных элементов машин и элементов конструкции.
Основа:	Отшлифованные заводские покрытия.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в карточке-характеристике. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

*Auto Plast Produkt ООО 62-300 г. Вжесьня, ул. Пшемysłова, 10 тел. + 48 61 437 00 00.*

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:

Дата актуализации:




19.02.2013 г.



19.02.2013 г.

Страница 1 из 5

## Название продукта: APP MODULAR 2K Acryl Line 2:1

	<p>Поверхности предварительно обрабатываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- акриловыми грунтовками, например: APP 2K HS Acrylfiller 4:1, APP 2K HS Acrylfiller 5:1, APP 2K HS Compact Acrylfiller 5:1</li> <li>- эпоксидными грунтовками, например: APP 2K Grund EP</li> <li>- однокомпонентными наполнителями, например: APP 1K Filler,</li> <li>- однокомпонентной водорастворимой заполняющей грунтовкой APP 1K Aqua Primer</li> <li>- изоляционно-заполняющей грунтовкой APP Smart Primer,</li> <li>- адгезионными грунтовками, например: APP 1K Kunststoff-Primer</li> </ul>
  	<p>Механическое шлифование наждачной бумагой P320-P400.</p> <p>Ручное шлифование водоустойчивой наждачной бумагой P600-P800.</p> <p>Перед распылением APP Modular Special Base лакируемую поверхность необходимо очистить от пыли и обезжиривателем W900 и WB900 и очистителем APP Premium.</p> <p>Для окончательного удаления пыли использовать пылеулавливающие тряпочки APP SAS или APP SAS Aqua</p>
<p><u>Использование:</u></p> <p>Пропорции смешивания:</p>	<p>Объемы пропорций для смешивания:</p>

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в карточке-характеристике. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

*Auto Plast Produkt OOO 62-300 г. Вжесьня, ул. Пшемислова, 10 тел. + 48 61 437 00 00.*

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:

Дата актуализации:

19.02.2013 г.



19.02.2013 г.

Страница 1 из 5

## Название продукта: APP MODULAR 2K Acryl Line 2:1

	<p>2 объема APP Modular 2K Acryl Line 1объем APP HS Spezial S Harter или APP 2K Acryl Harter 10-20% APP 2K Verdunnung</p>
	<p>Вязкость опрыскивания при + 20 C<sup>0</sup>: 21-24 с F/4</p> <p><b>ВНИМАНИЕ:</b> Использовать исключительно отвердители для акрилового лака APP HS Spezial S Harter или APP 2K Acryl Harter. Не превышать рекомендуемой дозы отвердителя. При необходимости добавить от 2 до 5% APP Anti-Silikon. При необходимости (изменение степени блеска) добавить перед добавлением отвердителя матирующую пасту 50-95. При необходимости (пластмассы) добавить в соответствии с таблицей смешивания перед добавлением отвердителя для увеличения эластичности APP 2K Elastic.</p>
<p>Нанесение:</p>	<p>Наносить пистолетом – распылителем, оснащенным соплом диаметром 1,3-1,6 мм при давлении воздуха от 2,0 до 3,5 бар.</p> <p>Количество слоев: 2x1 Толщина сухого покрытия: 50-50 мкм. Рекомендуемые условия работы: -минимальная температура: +10C<sup>0</sup> -максимальная относительная влажность: 75%</p>

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в карточке-характеристике. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

*Auto Plast Produkt ООО 62-300 г. Вжесьня, ул. Пшемysłова, 10 тел. + 48 61 437 00 00.*

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:

Дата актуализации:

19.02.2013 г.



19.02.2013 г.

Страница 1 из 5

## Название продукта: APP MODULAR 2K Acryl Line 2:1

	<p>Время межслойного испарения при температуре +20С*: 5-10 минут. Срок годности готовой для использования смеси лака: 2- 6 часов</p>
<p><u>Сушка:</u></p>  	<p>При температуре +20С</p> <p>Первый этап: 60 минут. Возможность манипуляции: 8 часов. Затверждение: 12 часов.</p> <p>При температуре +60С</p> <p>Первый этап: 10 минут. Возможность манипуляции: 45 минут. Радиатор (инфракрасное излучение) 10-15 минут.</p>
	<p>Поверхность приобретает в полную эксплуатационную пригодность по истечению 5-7 дней.</p>
<p><u>Шлифование:</u></p> 	<p>По истечению 24 часов при температуре 20 ° возможно полирование, устранение дефектов и неровностей наждачной бумагой:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ручное шлифование мокрым способом наждачной бумагой P1500-5000</li> <li>- механическое шлифование наждачной бумагой P1500-5000.</li> </ul>
<p><u>Очистка</u></p>	<p>нитроцеллюлозный или акриловый растворитель</p>

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в карточке-характеристике. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

*Auto Plast Produkt ООО 62-300 г. Вжесьня, ул. Пиемыслова, 10 тел. + 48 61 437 00 00.*

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:

Дата актуализации:



19.02.2013 г.



19.02.2013 г.

Страница 1 из 5

## Название продукта: APP MODULAR 2K Acryl Line 2:1

<u>оборудования:</u>	
<p><u>Хранение:</u></p> 	<p>Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом помещении с хорошей вентиляцией при температуре от +5°C до +30°C. Не допускать замораживания.</p>
<p><u>Правила безопасности и гигиены труда:</u></p> 	<p>Исключительно для профессионального применения. См.: текст на этикетке продукта либо в карточке-характеристике опасного продукта. Пользователь должен соблюдать правила безопасности и гигиены труда, действующие на территории данной страны.</p>
<p><u>Летучие органические вещества (ЛОВ, англ. VOC)</u></p>	<p>Допустимое содержание ЛОВ г / л в готовом к использованию продукте: 840 г / л для APP MODULAR 2K Acryl Line. Предельное содержание ЛОВ г / л в готовом к использованию продукте: &lt;840г / л для APP MODULAR 2K Acryl Line.</p>

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в карточке-характеристике. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

*Auto Plast Produkt ООО 62-300 г. Вжесья, ул. Пшемислова, 10 тел. + 48 61 437 00 00.*