

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
28.03.2012

Дата актуализации:
28.03.2012



Страница 1 из 4

Название продукта: смола для затенения APP Modular
Special Base 80-01.APP Нр.: 0260001

Специально разработанная смола для удаления острых краев и соединения новых оболочек базового лака с существующими. Предназначена для выравнивания различной палитры во время проведения небольших ремонтов и затенения соседних элементов специальными базовыми лаками системы APP Modular.

- Продукт и добавки: APP Modular Special Base 80-01
APP Verdunnung AVN
- Специальные добавки : APP Modular Special Base 80-01 - смола, высыхающая вследствие испарения растворителя
- Основные компоненты: APP Modular Special Base – смолы, высыхающие путем испарения растворителя.
APP Verdunnung AVN – растворитель с нормальным временем испарения
- Цвет: бесцветная, транспарентная
- Производительность: 7-9 м²/л для толщины сухого покрытия 20-30 мкм.
Внимание!
При практическом применении производительность зависит от таких факторов, как: форма объекта, цвет, метод наложения и рабочие условия.
- Применение: Специальный продукт, предназначенный для использования в процессе затенения и ремонта типа SPOT/SMART базовым специальным лаком системы APP Modular.

Основание:

Соответствующие основания: Отшлифованные заводские покрытия.

Поверхности предварительно обрабатываются:

- акриловыми грунтовками, например, APP 2K HS Acrylfiller 4:1,
APP 2K HS Acrylfiller 5:1,

APP 2K HS Compact Acrylfiller 5:1

- эпоксидными грунтовками, например, APP 2K Grund EP

- однокомпонентными наполнителями, например APP 1K Filler,

- однокомпонентной водорастворимой заполняющей грунтовкой APP 1K

Aqua Primer

- изоляционно-заполняющей грунтовкой APP Smart Primer,

- адгезионными грунтовками, например, APP 1K Kunststoff-Primer

ВНИМАНИЕ!

Не использовать на APP 1K Haftgrund или APP 2K Haftgrund.

Не использовать на термопластичных отделках.

Выше представленная информация соответствует актуальному состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определенных свойств или также пригодности к использованию в особых условиях. Следует учитывать примечания и предостережения, расположенные на этикетках продуктов, и те, которые содержатся в карте характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли независимые от нас факторы.

Авто Пласт Продукт АО 62-300 Вжесня ул. Пшемьслова 10, тел. +48 61 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
28.03.2012

Дата актуализации:
28.03.2012



Страница 2 из 4

Название продукта: смола за затенения APP Modular Special Base 80-01. APP
Нр.: 0260001.

Подготовка основания:

Предварительно отшлифовать машинным методом наждачной бумагой P360-P400. Машинная отделочная шлифовка наждачной бумагой P500.

Предварительно отшлифовать вручную наждачной водостойкой бумагой P600-P800. Ручная отделочная шлифовка наждачной водостойкой бумагой P1000.

Перед распылением на зону затенения APP Modular Special Base 80-01 лакированную поверхность очистить от пыли и обезжирить смывкой W900 и WB900 и обтирочным материалом APP Premium.

Для окончательного удаления пыли использовать пылеулавливающие тряпочки APP SAS или APP SAS Aqua.

Применение

Пропорции смешивания:

Объемы пропорций для смешивания:

100 объема	APP Modular Special Base 80-01
80-100 объема	APP Verdunnung AVN

Вязкость опрыскивания: 18-22 с 4 мм DIN/+20C

Выше представленная информация соответствует актуальному состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определенных свойств или также пригодности к использованию в особых условиях. Следует учитывать примечания и предостережения, расположенные на этикетках продуктов, и те, которые содержатся в карте характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли независимые от нас факторы.

Авто Пласт Продукт АО 62-300 Вжесня ул. Пшемьслова 10, тел. +48 61 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
28.03.2012

Дата актуализации:
28.03.2012



Страница 3 из 4

Название продукта: смола для затенения APP Modular Special Base 80-01. APP Нр.: 0260001.

Нанесение:

Наносить краскопультom, оснащенным соплом с диаметром 1,2-1,4 мм при давлении воздуха от 2,0 до 3,5 бар.

Количество слоев:

- 1 мокрый слой
- В случае необходимости, во время затенения можно добавить еще один слой

Толщина сухого покрытия: 10-20 мкм.

Рекомендуемые рабочие условия:

- минимальная температура: +15С
- максимальная относительная влажность: 75%

Время межслойного испарения при температуре +20С: 5-7 минут.

Срок годности готовой для использования смеси в герметично закрытой упаковке: 2 года.

Сушка:

При температуре +20С

Готовый для нанесения APP Modular Special Base: 5-7 минут.

Готовый для покрытия бесцветным лаком: 15-20 минут.

Покрываемость:

В системе мокрое на мокрое предназначен для нанесения APP Modular Special Base. После высыхания двухкомпонентные бесцветные поверхностные лаки, например, APP 2K HS Klarlack 3060, APP 2K HS Klarlack 1560 Express, APP 2K HS Acryl Klarlack Spezial S или APP 2K HS Klarlack Smart.

Выше представленная информация соответствует актуальному состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определенных свойств или также пригодности к использованию в особых условиях. Следует учитывать примечания и предостережения, расположенные на этикетках продуктов, и те, которые содержатся в карте характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли независимые от нас факторы.

Авто Пласт Продукт АО 62-300 Вжесня ул. Пшемьслова 10, тел. +48 61 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
28.03.2012

Дата актуализации:
28.03.2012



Страница 4 из 4

Название продукта: смола для затенения APP Modular Special Base 80-01. APP Нр.: 0260001.

Очистка оснащения: Нитроцеллюлозный растворитель.

Хранение на складе:

Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Беречь от замерзания.

Инструкции по охране труда:

Исключительно для профессионального применения.
См.: текст, представленный на этикетках продукта или в карте характеристики опасного продукта.
Пользователь должен соблюдать инструкции по охране труда, обязательные для исполнения на территории данной страны.

Выше представленная информация соответствует актуальному состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определенных свойств или также пригодности к использованию в особых условиях. Следует учитывать примечания и предостережения, расположенные на этикетках продуктов, и те, которые содержатся в карте характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли независимые от нас факторы.

Авто Пласт Продукт АО 62-300 Вжесня ул. Пшемыслова 10, тел. +48 61 437 00 00.