

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
05.10.2018 г.



Дата обновления:
05.10.2018 г.

Страница 1 из 4

Наименование продукта: APP Modular Special Base 80-02 супер черный. APP № 0260002 - 1,0 л; 0260003 - 3,5 л.

APP Modular Special Base 80-02 - это черный базовый лак с интенсивной насыщенностью и глубоким оттенком черного. Он является одним из "наиболее черных" цветов, воспринимаемых человеческим глазом. Базовый лак 80-02 является самостоятельным цветом, не входящим в цветовые рецептуры, содержащиеся в системе APP Modular Special Base, с которой он смешивается. Матовая поверхность после высыхания обеспечивает отличную адгезию бесцветному лаку.

Продукт и добавки:	APP Modular Special Base, APP Modular Special Base Thinner 80-130, APP Modular Special Base Thinner 80-140.
Специальные добавки:	APP Modular Special Base 80-01 - добавка для тонирования базовым лаком. APP Modular Special Base 80-04 Interior Converter - добавка для окраски внутренних поверхностей без нанесения прозрачного лака.
Основные составляющие:	APP Modular Special Base 80-02 - смола, сохнущая при испарении разбавителя, APP Modular Special Base Thinner 80-130 - разбавитель с нормальным временем испарения, APP Modular Special Base Thinner 80-140 - разбавитель с увеличенным временем испарения.
Цвет:	черный (solid, uni).
Расход:	7 - 8 м ² /л для толщины сухого покрытия 30 - 40 мкм Внимание! На практике расход зависит от таких факторов, как форма объекта, цвет, метод нанесения и условия работы.
<u>Применение</u>	Предназначен для использования в качестве декоративного слоя в многослойных системах покровного лакирования.
<u>Основание</u>	Отшлифованные заводские покрытия.
Подходящие основания:	Предварительно обработанные поверхности: <ul style="list-style-type: none">• акриловыми грунтовками, напр., APP 2K HS Acrylfiller 4:1, APP 2K HS Acrylfiller 5:1,

Вышеприведенная информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностям ее применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в определенных условиях. Необходимо следовать указаниям и предостережениям, приведенным на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности за результаты использования, если на них повлияли не зависящие от нас факторы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
05.10.2018 г.



Дата обновления:
05.10.2018 г.

Страница 2 из 4

Наименование продукта: APP Modular Special Base 80-02 супер черный. APP № 0260002 - 1,0 л; 0260003 - 3,5 л.

APP 2K HS Rapid Acrylfiller 4:1
APP 2K HS Compact Acrylfiller 5:1

- эпоксидными грунтовками, напр., APP 1K Primer Filler, APP Primer Filler Spray
- однокомпонентными грунтами-наполнителями, пр. APP 1K Primer Filler, APP Primer Filler Spray
- изолирующе-наполняющей грунтовкой APP Smart Primer
- адгезионными грунтовками, напр., APP 1K Kunststoff Primer.

Внимание!

Не применять на APP 1K Haftgrund или APP 2K Haftgrund.

Не применять на термопластичных отделках.

Подготовка
основания:



Предварительное машинное шлифование наждачной бумагой P320-P400.

Машинное отделочное шлифование наждачной бумагой P500.
Ручное отделочное шлифование наждачной бумагой P800.


Предварительное ручное шлифование водостойкой наждачной бумагой P600-P800. Ручное отделочное шлифование водостойкой наждачной бумагой P1000.

Перед напылением APP Modular Special Base окрашиваемую поверхность очистить от пыли и обезжирить с помощью смывки W911 или W900, а также WB910, используя протирочный материал APP Premium.

Для заключительного обеспыливания использовать пылепоглощающие салфетки APP SAS или APP SAS Aqua.

Применение

Пропорции
смешивания:



Объемные пропорции смешивания:

А) Для температур от 15°C до 25°C:

100 объемов APP Modular Special Base 80-02

80-100 объемов APP Modular Special Base Thinner 80-130

Б) Для температур от 25°C до 35°C:

100 объемов APP Modular Special Base 80-02

Вышеприведенная информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностям ее применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в определенных условиях. Необходимо следовать указаниям и предостережениям, приведенным на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте безопасности.

Мы не несем никакой ответственности за результаты использования, если на них повлияли не зависящие от нас факторы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
05.10.2018 г.



Дата обновления:
05.10.2018 г.


Страница 3 из 4

Наименование продукта: APP Modular Special Base 80-02 супер черный. APP № 0260002 - 1,0 л; 0260003 - 3,5 л.

80-100 объемов APP Modular Special Base Thinner 80-140

Весовые пропорции смешивания:

100	APP Modular Special Base 80-02
91	APP Modular Special Base Thinner 80-130/140



Возможно использование разбавителей:

- APP 2K Acryl Verdunnung AVW - медленное испарение
- APP 2K Acryl Verdunnung AVW - нормальное испарение

Вязкость 16-18 с 4 мм DIN/+20°C.
распыления:

Нанесение:



Наносить с помощью пистолета-распылителя, оснащенного форсункой $\varnothing 1,2$ - $\varnothing 1,4$ мм при давлении воздуха от 1,5 до 2,5 бар.




Количество слоев: 2x1 (2 полных слоя - или до покрытия).

Толщина сухого покрытия: 30-40 μm .

Рекомендуемые условия работы:


- минимальная температура: +15°C
- максимальная относительная влажность: 75%.



Время испарения между нанесением очередных слоев при температуре +20°C:

5-7 минут.

Сушка



При температуре +20°C:

Сухой, матовый и готовый к 15-20 минут.

покрытию:

Максимальное время до покрытия: прим. 6 часов.

Шлифование

При необходимости, например, при наличии включений, после сушки шлифовать:

Вышеприведенная информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностям ее применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в определенных условиях. Необходимо следовать указаниям и предостережениям, приведенным на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте безопасности.

Мы не несем никакой ответственности за результаты использования, если на них повлияли не зависящие от нас факторы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
05.10.2018 г.



Дата обновления:
05.10.2018 г.

Страница 4 из 4

Наименование продукта: APP Modular Special Base 80-02 супер черный. APP № 0260002 - 1,0 л; 0260003 - 3,5 л.




- мокрым способом водостойкой наждачной бумагой P800-P1500
- вручную сухим способом с помощью абразивной губки APP Ultra Fein или наждачной бумагой APP514 P600-P800.

Покрываемость:

После высыхания базового лака очистить поверхность пылепоглощающей салфеткой APP SAS или APP SAS Aqua и покрыть двухкомпонентным прозрачным покровным лаком, напр., APP 2K HS Acryl Klarlack Quartz, APP 2K HS Acryl Klarlack Classic, APP 2K HS Acryl Klarlack Spezial S, APP 2K HS Acryl Klarlack Compact или APP 2K HS Klarlack Smart.

Очистка инструмента: Хранение:

Нитроцеллюлозный растворитель.



Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Не допускать замерзания.

Правила техники безопасности и гигиены труда:



Только для профессионального применения.
См. текст на этикетках продукта либо в паспорте безопасности опасного вещества.

Пользователь обязан соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, действующие на территории данной страны.

ЛОС/VOC:

Допустимое содержание ЛОС, в г/л, в готовом для использования продукте:

840 г/л для APP Modular Special Base 80-02.

Максимальное содержание ЛОС, в г/л, в готовом для использования продукте:

634,5 г/л для APP Modular Special Base 80-02.

Вышеприведенная информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностям ее применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в определенных условиях. Необходимо следовать указаниям и предостережениям, приведенным на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте безопасности.

Мы не несем никакой ответственности за результаты использования, если на них повлияли не зависящие от нас факторы.