

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
28.03.2012 г.

Дата актуализации:
28.03.2012 г.



Страница 1 из 4

Название продукта: APP Modular Special Base

APP Modular Special Base является базовым лаком с очень хорошими свойствами для накладки и высокой силой покрытия. Предназначен для использования в двух- и трехслойных системах поверхностного лакирования. Обладает прекрасной адгезией для акриловых, эпоксидных грунтовок и лакокрасочных покрытий. Матовая поверхность после высыхания гарантирует отличную адгезию защитного верхнего слоя.

Продукт и добавки:	APP Modular Special Base APP Verdunnung AVN
Специальные добавки:	APP Modular Special Base – добавка для тушевания базовым лаком
Основные компоненты:	APP Modular Special Base – смолы, высыхающие путем испарения растворителя. APP Verdunnung AVN – растворитель с нормальным временем испарения
Цвет:	Неметаллические, металлические и жемчужные цвета, исполнение в соответствии с рецептурой.
Производительность:	7-9 м ² /л для толщины сухого покрытия 20-30 мкм. Внимание! При практическом применении производительность зависит от таких факторов, как: форма объекта, цвет, метод наложения и рабочие условия.
<u>Применение:</u>	Предназначен для использования в качестве декоративного слоя в многослойных системах поверхностного лакирования.

Основание:

Соответствующие основания: Отшлифованные заводские покрытия.

Поверхности предварительно обрабатываются:

- акриловыми грунтовками, например, APP 2K HS Acrylfiller 4:1, APP 2K HS Acrylfiller 5:1, APP 2K HS Compact Acrylfiller 5:1
- эпоксидными грунтовками, например, APP 2K Grund EP
- однокомпонентными наполнителями, например APP 1K Filler,
- однокомпонентной водорастворимой заполняющей грунтовкой APP 1K

Aqua Primer

- изоляционно-заполняющей грунтовкой APP Smart Primer,
 - адгезионными грунтовками, например, APP 1K Kunststoff-Primer
- ВНИМАНИЕ!

Не использовать на APP 1K Haftgrund или APP 2K Haftgrund.

Не использовать на термопластичных отделках.

Выше представленная информация соответствует актуальному состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определенных свойств или также пригодности к использованию в особых условиях. Следует учитывать примечания и предостережения, расположенные на этикетках продуктов, и те, которые содержатся в карте характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли независимые от нас факторы.

Авто Пласт Продукт АО 62-300 Вжесня ул. Пшемыслова 10, тел. +48 61 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
28.03.2012 г.

Дата актуализации:
28.03.2012 г.



Страница 2 из 4

Название продукта: APP Modular Special Base

Подготовка основания:

Предварительно отшлифовать машинным методом наждачной бумагой P360-P400. Машинная отделочная шлифовка наждачной бумагой P500.

Предварительно отшлифовать вручную наждачной водостойкой бумагой P600-P800. Ручная отделочная шлифовка наждачной водостойкой бумагой P1000.

Перед наложением APP Modular Special Base лакированную поверхность очистить от пыли и обезжирить смывкой W900 и WB900 и обтирочным материалом APP Premium.

Для окончательного удаления пыли использовать пылеулавливающие тряпочки APP SAS или APP SAS Aqua.

Применение

Пропорции смешивания:

Объемы пропорций для смешивания:

100 объема APP Modular Special Base

80-100 объема APP Verdunnung AVN

Вязкость опрыскивания: 16-18 с 4 мм DIN/+20C

Тонеры в смесителе смешивать раз в день в течение прикл. 15 минут.

Выше представленная информация соответствует актуальному состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определенных свойств или также пригодности к использованию в особых условиях. Следует учитывать примечания и предостережения, расположенные на этикетках продуктов, и те, которые содержатся в карте характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли независимые от нас факторы.

Авто Пласт Продукт АО 62-300 Вжесня ул. Пшемыслова 10, тел. +48 61 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
28.03.2012 г.

Дата актуализации:
28.03.2012 г.



Страница 3 из 4

Название продукта: APP Modular Special Base

Нанесение:

Внимание!

Каждый раз проверять цвет лака с помощью пробного опрыскивания.

Наносить краскопультом, оснащенным соплом с диаметром 1,2-1,4 мм при давлении воздуха от 2,0 до 3,5 бар.

Количество слоев:

-неметаллические цвета: 2 полных слоя

-металлические и жемчужные цвета: 2 полный слоя и 1 рассеянный слой (ок. 30% полного слоя)

Толщина сухого покрытия: 20-30 мкм.

Рекомендуемые рабочие условия:

-минимальная температура: +15C

-максимальная относительная влажность: 75%

Время межслойного испарения при температуре +20C: 5-7 минут.

Срок годности готовой для использования смеси в герметично закрытой упаковке: 2 года.

Сушка:

При температуре +20C

Сухой, матовый и готовый для нанесения: 15 минут.

Максимальное время для покрытия: ок. 6 часов

Шлифовка:

В случае необходимости, например, включений, после высыхания отшлифовать:

- на влажной поверхности водостойкой наждачной бумагой P800-P1500

- вручную на сухой поверхности абразивной губкой APP Ultra Fein либо наждачной бумагой на губке APP 514 P600-P800.

Покрываемость:

После высыхания двухкомпонентные бесцветные поверхностные лаки, например, APP 2K HS Klarlack 3060, APP 2K HS Klarlack 1560 Express, APP 2K HS Acryl Klarlack Spezial S или APP 2K HS Klarlack Smart.

Выше представленная информация соответствует актуальному состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определенных свойств или также пригодности к использованию в особых условиях. Следует учитывать примечания и предостережения, расположенные на этикетках продуктов, и те, которые содержатся в карте характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли независимые от нас факторы.

Авто Пласт Продукт АО 62-300 Вжесня ул. Пшемыслова 10, тел. +48 61 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
28.03.2012 г.

Дата актуализации:
28.03.2012 г.



Страница 4 из 4

Название продукта: APP Modular Special Base

Очистка оснащения: Нитроцеллюлозный растворитель.

Хранение на складе:

Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Беречь от замерзания.

Инструкции по охране труда:

Исключительно для профессионального применения.
См.: текст, представленный на этикетках продукта или в карте характеристики опасного продукта.
Пользователь должен соблюдать инструкции по охране труда, обязательные для исполнения на территории данной страны.

LZO/VOC (летучие органические соединения):

Допустимое содержание LZO г/л в продукте, готовом для эксплуатации:
840 г/л APP Modular Special Base
Максимальное содержание LZO г/л в продукте, готовом для эксплуатации:
<840 г/л APP Modular Special Base

Выше представленная информация соответствует актуальному состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определенных свойств или также пригодности к использованию в особых условиях. Следует учитывать примечания и предостережения, расположенные на этикетках продуктов, и те, которые содержатся в карте характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли независимые от нас факторы.

Авто Пласт Продукт АО 62-300 Вжесня ул. Пшемыслова 10, тел. +48 61 437 00 00.