

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
07.12.2021



Дата обновления:
23.06.2023

Страница 1 из 4

Modular Industrial Line

Наименование: полиуретановая изолирующая и адгезионная грунтовка для нанесения методом "мокрым по мокрому" APP Sealer PUR 30-640 Tint WoW 4:1. APP №: 0270148.

Двухкомпонентная полиуретановая изоляционная и адгезионная грунтовка для колеровки. Предназначен для изоляции старых покрытий при их повторной окраске по системе «мокрым по мокрому». Не оставляет лаковой пыли и гарантирует оптимальное состояние верхнего покрытия системы APP Modular Industrial Line.

Изделие и аксессуары.	APP Sealer PUR 30-640 Tint WoW, APP Hardener PUR 30-710, APP Thinner Universal 30-810.
Основные компоненты.	APP Sealer PUR 30-640 Tint WoW – полиуретановое связующее, пигментные пасты и добавки, APP Hardener PUR 30-710 – изоцианатный отвердитель: быстрый/FAST, нормальный/STANDARD и медленный/SLOW APP Thinner Universal 30-810 – универсальный разбавитель. Пропорции пигментации (5-10) + (95-90).
Структура поверхности.	Гладкая.
Глянец.	Мат.
Удельный вес.	1,2 кг/л при 20°C
Содержание твердых веществ в связующем.	54-58% (по весу) 39-44% (по объему)
Содержание твердых веществ в готовой к применению грунтовке без разбавителя.	51-55% (по весу) 37-42% (по объему)
Расход теоретический.	Для связующего: <ul style="list-style-type: none">• 390-440 м²/л для сухой пленки толщиной 1 мкм. Для грунтовки, готовой к использованию без разбавителя: <ul style="list-style-type: none">• 370-420 м²/л для сухой пленки толщиной 1 мкм. Внимание! На практике расход зависит от таких факторов, как форма объекта, шероховатость подложки, метод нанесения и условия работы.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о нашей продукции и ее возможном применении. Данная информация не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо следовать указаниям и предупреждениям на этикетках продукта и в паспорте безопасности. Мы не несем ответственности, если на конечный результат работы повлияли не зависящие от нас факторы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
07.12.2021



Дата обновления:
23.06.2023

Страница 2 из 4

Modular Industrial Line

**Наименование: полиуретановая изолирующая и адгезионная
грунтовка для нанесения методом "мокрым по мокрому"
APP Sealer PUR 30-640 Tint WoW 4:1. APP №: 0270148.**

Применение. Для нанесения без шлифовки OEM и катафорезных покрытий. Предназначен для изоляции старых покрытий при их повторной окраске по системе «мокрым по мокрому». Не оставляет лаковой пыли и гарантирует оптимальное состояние верхнего покрытия системы APP Modular Industrial Line.

Преимущества


- Может наноситься без шлифовки до катафореза при окраске новых деталей.
- Специализированный продукт для работ "мокрым по мокрому".
- Может покрываться любым верхним покрытием из системы APP Modular Industrial Line.
- Это значительно сокращает расходы и время на ремонт.

Подложка

Старые лакокрасочные покрытия, OEM-покрытия, катафорез.

Подготовка подложки.

Сталь – НЕТ.
Оцинкованная сталь и алюминий – НЕТ.
Существующая отделка, катафорез.



- Обезжирьте с помощью очищающего средства.
Дополнительно проведите сухую шлифовку абразивной бумагой P320-P360

Перед распылением APP Sealer PUR 30-640 грунтуемая поверхность должна быть очищена от пыли и обезжирена очистителем APP WB910 или APP W900 с использованием чистящего средства APP Standard CT.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о нашей продукции и ее возможном применении. Данная информация не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо следовать указаниям и предупреждениям на этикетках продукта и в паспорте безопасности. Мы не несем ответственности, если на конечный результат работы повлияли не зависящие от нас факторы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
07.12.2021



Дата обновления:
23.06.2023


Страница 3 из 4

Modular Industrial Line

**Наименование: полиуретановая изолирующая и адгезионная
грунтовка для нанесения методом "мокрым по мокрому"
APP Sealer PUR 30-640 Tint WoW 4:1. APP №: 0270148.**

Применение

Соотношение
компонентов.




Объемный коэффициент смешивания:

4 части APP Sealer PUR 30-640 Tint WoW.

1 часть APP Hardener PUR 30-710

10-25% APP Thinner Universal 30-810



Вязкость распыления при 28-32 с F/4.
+20°C:

Внимание!

Использовать только отвердитель APP Hardener PUR 30-710.
Не превышать рекомендуемую дозировку отвердителя.


Нанесение.



Наносить краскопультom с соплом $\varnothing 1,3$ - $\varnothing 1,4$ мм при давлении воздуха от 2,0 до 3,0 бар.



Количество слоев: 1 x 1.
Толщина сухого слоя: 20-35 μm .



Срок хранения готовой к использованию грунтовочной смеси:

- 3-4 часа / +20°C.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о нашей продукции и ее возможном применении. Данная информация не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо следовать указаниям и предупреждениям на этикетках продукта и в паспорте безопасности. Мы не несем ответственности, если на конечный результат работы повлияли не зависящие от нас факторы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
07.12.2021



Дата обновления:
23.06.2023

Страница 4 из 4

Modular Industrial Line

**Наименование: полиуретановая изолирующая и адгезионная
грунтовка для нанесения методом "мокрым по мокрому"
APP Sealer PUR 30-640 Tint WoW 4:1. APP №: 0270148.**

Сушка.



При температуре +20°C:

Пыльность: 7 мин

Тактильная сухость: 14-16 мин

Время для покрытия: от 20 до 30 минут

После отверждения обработать машинной сухой шлифовкой P320-P400.

При температуре +60°C:

Время для покрытия: от мин. 15 мин. до макс. 30 мин.

Покрытие достигает своих полных эксплуатационных свойств после выдержки, т.е. через 10-15 дней при температуре 18-22°C.

Укрываемость


Предназначен для нанесения любого верхнего покрытия из системы APP Modular Industrial Line.

После полного высыхания требуется шлифовка с помощью P320-P400.

Очистка оборудования.

Нитроцеллюлозный или акриловый растворитель.

Хранение



Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении при температуре от +5°C до +30°C. Защищать от мороза и прямых солнечных лучей.

Правила охраны труда
и техники безопасности



Только для профессионального использования.

См. текст на этикетках продуктов или паспортах безопасности.

Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, действующие в соответствующей стране.

ЛОС/VOC:

ЛОС в г/л: 2004/42/WE – II B (c1) (540)

Допустимые ЛОС г/л в готовом к применению продукте:

540 г/л для APP Sealer PUR 30-640 Tint WoW.

Максимальное содержание ЛОС г/л в продукте, готовом к применению, с добавлением 10% разбавителя:

<540 г/л для APP Sealer PUR 30-640 Tint WoW.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о нашей продукции и ее возможном применении. Данная информация не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо следовать указаниям и предупреждениям на этикетках продукта и в паспорте безопасности. Мы не несем ответственности, если на конечный результат работы повлияли не зависящие от нас факторы.