

Название продукта: цианоакриловый клей С630. APP № 040511.

Клей С630 - это цианоакриловый клей с низкой вязкостью и очень коротким периодом схватывания. Устойчив к воздействию влаги. Стабилен при низких температурах. Не содержит растворителей. Клей создает быстрые, чистые и почти невидимые соединения. Предназначен для склеивания EPDM - этилен – пропиленовый каучук - (например, уплотнительные кольца) и некоторых видов пластмассы.

Упаковка:	20г.
Продукт и дополнения к нему:	APP С630.
Физические характеристики:	в жидком состоянии.
Основные компоненты::	цианоакрилат этила.
Цвет:	прозрачный бесцветный.
Температура воспламенения:	> 81°С.
Вязкость:	1,06 г/см ³ .
Вязкость по Брукфильду :	20-30 мПуаз /25°С.
Полимерные свойства.	
Цвет:	прозрачный бесцветный.
Температура размягчения :	130°С.
Твердость по Роквеллу:	М58.
Общая прочность:	24 часа.
Растворимость:	ДМФ(диметилформамид), ацетонитрил, ацетон.
Термоустойчивость:	после отверждения от -40°С до +85°С.
Скорость отверждения.	
EPDM:	< 5 секунд.
Неопрен:	< 5 секунд.
Нитриловая резина:	< 5 секунд.
Древесина бальзы:	< 5 секунд.
АБС - пластик:	7-10 секунд.
Поликарбонат:	10-15 секунд.
Сталь:	25-40 секунд.

Прочность на сдвиг.

Сталь: 15-25 Н/мм².

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в карточке-характеристике. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

Auto Plast Produkt ООО 62-300 г. Вжесня, ул. Пшемыслова, 10 тел. + 48 61 437 00 00.

Название продукта: цианоакриловый клей С630. APP № 040511.

Алюминий :	7-10 Н/мм ² .
Нитриловая резина:	5-10 Н/мм ² .
Поликарбонат:	5-10 Н/мм ² .
АБС - пластик:	6-10 Н/мм ² .

Прочность на растяжение.

EPDM:	2-6 Н/мм ² .
Неопрен:	5-15 Н/мм ² .
Нитриловая резина:	5-15 Н/мм ² .

Применение:

- для склеивания EPDM (например, уплотнительные кольца) и некоторых пластмасс
- для внутренних соединений в автомобильной промышленности.

Характеристики:

- быстрый и очень простой в использовании
- экономично дозируемый
- полезен во многих ситуациях
- для склеивания гладких и пористых поверхностей
- высокая механическая прочность
- устойчив к старению, влажности, воздействию температуры и многих химических соединений
- стабилен при низких температурах

Использование

- Основа:
- EPDM (например, уплотнительные кольца) и некоторые пластмассы

Обеспыленная, обезжиренная и сухая поверхность без остатков предыдущих клеев, следов краски, шпаклевок, герметиков.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в карточке-характеристике. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

Auto Plast Produkt ООО 62-300 г. Вжесня, ул. Пшемыслова, 10 тел. + 48 61 437 00 00.

Название продукта: цианоакриловый клей С630. APP № 040511.


Процесс:

Перед использованием продукт в еще не открытой емкости должен иметь комнатную температуру, чтобы улучшить адгезию клея и защитить его от негативных воздействий влажности воздуха.

Клей наносить капля за каплей из бутылочки или дозирующих устройств на одну из сторон. После нанесения склеиваемые поверхности должны быть прижаты друг к другу. Полимеризация клея начинается после нескольких секунд при атмосферной влажности (40-70%), части могут быть обработаны немедленно.

Внимание.
В связи с большим разнообразием синтетических материалов рекомендуется проведение теста на пригодность клея для соединения конкретного материала.

Хранение:



Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и теплового излучения. Чрезмерное воздействие света может привести к появлению у продукта оттенка.

Правила безопасности и гигиены труда:



Исключительно для профессионального применения. См.: текст на этикетке продукта либо в карточке-характеристике опасного продукта. Пользователь должен соблюдать правила безопасности и гигиены труда, действующие на территории данной страны.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в карточке-характеристике. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.
Auto Plast Produkt ООО 62-300 г. Вжесня, ул. Пшемыслова, 10 тел. + 48 61 437 00 00.