ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата составления:
27.10.2026

Дата пересмотра:
27.10.2026

Наименование продукта: Универсальный цианоакрилатный клей APP CA Glue. Арт. APP: 040512.

Однокомпонентный цианоакрилатный клей мгновенного действия для быстрого ремонта.
Схватывается менее чем за 1 минуту, без использования струбцин. Осторожно перемещать склеенные детали можно уже через 1–5 минут.

Упаковка.	Пластиковый флакон 20 г с колпачком и иглой для прокалывания тюбика.
Основные компоненты.	Этилцианоакрилат (этиловый эфир 2-цианоакриловой кислоты).
Цвет.	Бесцветный, прозрачный.
Консистенция.	Текучая жидкость средней вязкости.
Плотность.	1,06 г/см³.
Вязкость (по Брукфильду, +23 °C).	60 сП (шпиндель 1, 20 об/мин).
Температура вспышки.	> 81 °C.
Температура стеклования (Tg) клеевого шва.	121 °C.
Рабочая температура.	от -54 °C до +82 °C.
Время схватывания.	• бальза – бальза: 3–10 с • нитрильный каучук – нитрильный каучук: 5–15 с • поликарбонат – поликарбонат: 10–50 с • ПВХ – ПВХ: 15–45 с • углеродистая сталь – углеродистая сталь: 20–80 с
Прочность при сдвиге.	• сталь после пескоструйной обработки: > 10 Н/мм² • травлёный алюминий: > 8 Н/мм² • нитрильный каучук: > 8 Н/мм² • поликарбонат – поликарбонат: > 5 Н/мм²
Прочность при растяжении.	• нитрильный каучук: > 5 Н/мм² • неопрен: > 5 Н/мм² • ЭПДМ – ЭПДМ: > 2,5 Н/мм²

Приведённая выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и её применении. Она не гарантирует определённых свойств или пригодности для применения в особых условиях. Соблюдать указания и предупреждения на этикетках продукции и в паспорте безопасности. Мы не несём ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, тел. + 48 61 437 00 00.

Наименование продукта: Универсальный цианоакрилатный клей
APP CA Glue. Арт. APP: 040512.

Область применения

- Быстрый ремонт мелких деталей, для использования в помещениях.
- Ремонт посуды и предметов домашнего обихода, мебели, рыболовного и спортивного снаряжения, элементов оснащения автомобиля и электроприборов.
- Склеивание металла, резины, керамики, кожи, дерева, стекла, бумаги и большинства пластиков.

Свойства

- Мгновенное схватывание – менее 1 минуты.
- Не требует струбцин.
- Высокая прочность соединения.
- Склеивает множество различных материалов.
- Однокомпонентный – готов к применению.

Подходящие основания.

Металл, резина, керамика, кожа, дерево, стекло, бумага, большинство пластиков.

Подготовка поверхности.

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими.



Способ применения.

Перед первым использованием проколоть защитную мембрану тюбика иглой, находящейся в колпачке.
Нанести небольшое количество клея на одну из соединяемых поверхностей, соединить детали и прижать на несколько секунд.
Внимание!

- Беречь от попадания в глаза и рот.
- Не направлять наконечник тюбика в сторону других людей.
- Открывать осторожно, чтобы избежать разбрызгивания клея.

Отверждение.



При комнатной температуре:

- схватывание: менее 1 минуты,
- осторожное перемещение: через 1–5 минут,
- полное отверждение: через 24 часа.

Время схватывания зависит от типа склеиваемого материала (см. «Время схватывания»).

Приведённая выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и её применении. Она не гарантирует определённых свойств или пригодности для применения в особых условиях. Соблюдать указания и предупреждения на этикетках продукции и в паспорте безопасности. Мы не несём ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.

Наименование продукта: Универсальный цианоакрилатный клей
APP CA Glue. Арт. APP: 040512.

Хранение:



Хранить в оригинальной закрытой упаковке до момента использования.
Температура хранения: от +10 °C до +22 °C. Хранение в холодильнике (не ниже 0 °C) продлевает срок годности.
Беречь от яркого света и источников тепла.

Техника безопасности:



Цианоакрилат. Опасно. Склеивает кожу и веки в течение нескольких секунд. Хранить в недоступном для детей месте.
Вызывает раздражение глаз. Вызывает раздражение кожи.
См. текст на этикетках продукта или в паспорте безопасности опасного продукта.
Пользователь обязан соблюдать правила техники безопасности, действующие в соответствующей стране.

Приведённая выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и её применении. Она не гарантирует определённых свойств или пригодности для применения в особых условиях. Соблюдать указания и предупреждения на этикетках продукции и в паспорте безопасности. Мы не несём ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.