

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
10.11.2020г.



Дата обновления:
10.11.2020г.

Страница 1 из 3

Наименование продукта: средство для защиты кузова от ударов камнями APP U 200 UBS Spray. APP № 050204, 050205, 050206.

Эластичная напыляемая масса на основе синтетического каучука. Предохраняет поверхность кузова от ударов камней и гравия. Обладает звукоизоляционными, изоляционными и антикоррозийными свойствами. Предназначена для защиты кузова автомобиля от воздействия солевого раствора, а также кислот и щелочей низкой концентрации.

Полученное покрытие с мелкой фактурой может покрываться любым типом покровного лака.

Не содержит битумных продуктов и асфальта.

Упаковка: Емкость 500 мл под давлением.

Продукт и добавки: APP U 200 UBS Spray.

Цвет:

- черный - APP № 050204,
- серый - APP № 050205,
- белый - APP № 050206.

Газ-пропеллент: смесь алифатических углеводородов (пропан, бутан, изобутан).

Применение

- Для воспроизведения оригинальной отделки OEM.
- Для антикоррозийной защиты кузовного листового металла.
- Для защиты лакированных поверхностей кузова автомобилей от ударов камней,
- Для защиты спойлеров, порогов, колесных арок, крыльев и шасси от повреждений осколками камней, песком и солью,
- В качестве звукоизолирующей массы для шасси автобусов и легковых автомобилей.

Преимущества

- Простой и универсальный в применении продукт.
- После высыхания готов к покраске.
- Не требует специальных инструментов.
- После высыхания имеет мелкую фактуру.

Указанная выше информация соответствует современному состоянию знаний о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в определенных условиях. Необходимо следовать указаниям и предостережениям, приведенным на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности за результаты использования, если на них повлияли не зависящие от нас факторы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
10.11.2020г.



Дата обновления:
10.11.2020г.

Страница 2 из 3

Наименование продукта: средство для защиты кузова от ударов камнями APP U 200 UBS Spray. APP № 050204, 050205, 050206.

Основание

Соответствующие основания

Неокрашенный и загрунтованный листовой металл.
Поверхности, покрытые грунтовками и покровными лаками.
Детали из пластмасс.

Подготовка основания



С неокрашенного кузовного листового металла удалить все очаги коррозии.

Стальной лист шлифовать наждачной бумагой P120-P240, оцинкованную сталь, алюминий и пластмассу шлифовать абразивным нетканым материалом.

Акриловые и эпоксидные грунтовки шлифовать всухую наждачной бумагой P360-P500.

Перед нанесением предохраняемую поверхность очистить от пыли и обезжирить смывкой APP W900 или APP WK900.


Применение

Нанесение



Перед напылением предохраняемую поверхность шлифовать, очистить от пыли и обезжирить. Содержимое упаковки тщательно перемешать, встряхивая емкость в течение 2-3 минут. Сделать пробное напыление.

Окрашиваемую поверхность равномерно покрыть продуктом с расстояния 25-30 см.




Количество слоев: 2-3 x 1.

Толщина покрытия: 25-35 мкм для одного сухого слоя.


Условия работы:

- минимальная температура: +15°C
- максимальная температура: +25°C.



Межслойная выдержка при температуре +20°C:
10-15 минут.

Сушка



При температуре +20°C:

Пылесухость 30 мин

Высыхание на ощупь: 60 мин.

Указанная выше информация соответствует современному состоянию знаний о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в определенных условиях. Необходимо следовать указаниям и предостережениям, приведенным на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности за результаты использования, если на них повлияли не зависящие от нас факторы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
10.11.2020г.



Дата обновления:
10.11.2020г.


Страница 3 из 3

Наименование продукта: средство для защиты кузова от ударов камнями APP U 200 UBS Spray. APP № 050204, 050205, 050206.

Покрываемость Через 2 - 3 ч / +20°C можно наносить одно- и двухкомпонентные покровные лаки, используемые для ремонта кузова автомобиля.

Очистка инструментов Для того, чтобы очистить форсунку перевернуть емкость вверх дном и на некоторое время открыть подачу аэрозоля. Находящийся под давлением газ вытолкнет остатки краски из форсунки, предотвратив ее засыхание и, тем самым, позволит повторно использовать аэрозоль.

Хранение



Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Не допускать замерзания.

Правила ТБГТ



Только для профессионального применения.
См. текст на этикетках продукта или в паспорте безопасности опасного продукта.
Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности и гигиены труда, действующие на территории данной страны.

ЛОС/VOC

Допустимое содержание ЛОС в г/л, в готовом для использования продукте:
840 г/л для APP U 200 UBS Spray
Максимальное содержание ЛОС в г/л, в готовом для использования продукте:
580 г/л для APP U 200 UBS Spray

Указанная выше информация соответствует современному состоянию знаний о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в определенных условиях. Необходимо следовать указаниям и предостережениям, приведенным на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности за результаты использования, если на них повлияли не зависящие от нас факторы.