

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата подготовки:
12.02.2024 г.



Дата обновления:
12.02.2024 г.

Страница 1 из 2

Название продукта: Маскировочная бумага APP P Mask Standard. APP №: 070411, 070421, 070431.

APP P Mask Standard - двусторонняя гладкая бумага плотностью 45 г/м², изготовленная без добавления макулатуры. Разработана и производится как специализированная маскировочная бумага (бумага для покрытия) для восстановительного автомобильного ремонта и промышленного лакокрасочного покрытия.

Единица продажи. Рулон, намотанный на катушку с диаметром отверстия 75 мм.

Ширина намотки [см]	Длина намотки [м]	APP №
30	300	070411
60	300	070421
90	300	070431

Продукт и аксессуары. APP P Mask Standard - маскировочная бумага.

NTools ADG75 - переходник для гильзы ø75 мм (APP № 070460).

APP Expert, APP Plus, APP Standard, APP Red Tape и APP White Tape - лакокрасочные самоклеящиеся маскирующие ленты.

Основные ингредиенты. Высококачественная, безотходная чистая целлюлоза, обеспечивающая естественно закрытый лист с превосходной защитой от протечек.

Не содержит вредных химических веществ.

Преимущества.

- Не пыльная.
- Имеет плотную, непористую структуру.
- Маскировка с любой стороны.
- Эластичная, хорошо адаптируется к форме кузова - не ломается на сгибах и изгибах.
- Длительное время пробивания покрытия частицами наносимой краски

Цвет	коричневый.
Грамматура	45 г/м ² (ISO536)
Толщина	65 мкм (ISO534)
Плотность	690 кг/м ³ (ISO534)
Индекс растяжения MD	118 Нм/г (ISO 1924-3)
Индекс растяжения CD	59 Нм/г (ISO 1924-3)
Средний индекс растяжения.	89 Нм/г (ISO 1924-3)
Прочность на разрыв MD	5,3 кН/м (ISO 1924-3)
Прочность на разрыв CD	2,7 кН/м (ISO 1924-3)

Приведенная выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не гарантирует указанных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо соблюдать указания и предупреждения на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата подготовки:
12.02.2024 г.




Дата обновления:
12.02.2024 г.

Страница 2 из 2

Название продукта: Маскировочная бумага APP P Mask Standard. APP №: 070411, 070421, 070431.

Средняя прочность на разрыв	4,0 кН/м (ISO 1924-3)
Средняя прочность на разрыв MD/CD	2,0 (ISO 1924-3)
Деформация при разрыве MD	1,5 % (ISO 1924-3)
Деформация при разрыве CD	2,8 % (ISO 1924-3)
Индекс разрыва MD	8 мНм ² /г (ISO1974)
Индекс разрыва CD	9 мНм ² /г (ISO1974)
Прочность на разрыв MD	360 мН (ISO1974)
Прочность на разрыв CD	405 мН (ISO1974)
Сопротивление воздуха (Гёрли)	100,0 с/100 мл (ISO 5636-5)
Абсорбция воды по Коббу верхняя сторона	23 г/м ² (60 с) (ISO535)
Абсорбция воды по Коббу сторона провода	24 г/м ² (60 с) (ISO535)
Влажность	7,9 % (ISO287)
Шероховатость по Бендцену верхняя сторона	800 мл/мин (ISO 8791-2)
Шероховатость по Бендцену сторона провода	200 мл/мин (ISO 8791-2)

Хранение



Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении. Защищать от непосредственного воздействия прямых солнечных лучей. Защищать от грызунов.

Правила техники безопасности и гигиены труда



См. текст на этикетках продукта или в паспорте безопасности опасного продукта.
Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, действующие на территории данной страны.

Приведенная выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не гарантирует указанных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо соблюдать указания и предупреждения на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.