

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата подготовки:
16.12.2024г.



Дата обновления:
16.12.2024г.
Страница 2 из 3

Название продукта: заполняющая грунтовка APP Rally PRO Haftgrund Spray. APP №: 210137 и 210138.

Подготовка основания.



Тщательно удалите все очаги коррозии и отшлифуйте сухой наждачной бумагой P320-P400.



Выровняйте переходы к старому лаку и полиэфирному наполнителю.


Шлифуйте грунтовку и старое покрытие влажным способом с помощью P500-P600.

Перед нанесением грунтовки очистите обрабатываемую поверхность от пыли и обезжирьте ее с помощью средства для удаления жира APP W900, APP W911 или APP WB910.


Применение Нанесение.



Хорошо перемешайте грунтовку, встряхивая емкость в течение 2-3 минут, с того момента, как вы почувствуете движение шариков для перемешивания. Проведите пробное распыление. Равномерно распылите грунтовку на обрабатываемую поверхность с расстояния 20-25 см.



Количество слоев: несколько тонких слоев для покрытия или достижения желаемой толщины. При необходимости повторите нанесение через 15 минут. Оптимальная рабочая температура от +10°C до +25°C и относительная влажность воздуха < 60%.



Время испарения между слоями при +20°C:

- 3-5 минут.

Сушка.



При температуре +20°C:

Без пыли:	5-8 мин.
Тактильная сухость:	15-20 мин.
Полная твердость:	10-15 ч.

Покрытие.

После высыхания и шлифовки готова к нанесению верхнего лакокрасочного покрытия.

Приведенная выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не гарантирует указанных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо соблюдать указания и предупреждения на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата подготовки:
16.12.2024г.



Дата обновления:
16.12.2024г.
Страница 3 из 3

Название продукта: заполняющая грунтовка APP Rally PRO Haftgrund Spray. APP №: 210137 и 210138.

Шлифование.




Шлифуйте после полного отверждения:

- влажным способом наждачной бумагой P600-P800
- машинная сухая шлифовка наждачной бумагой P400-P500.

Очистка оборудования.

Чтобы очистить сопла от грунтовки, переверните контейнер вверх дном и на небольшое время включите распыление аэрозоля. Пропеллент выталкивает грунтовку из сопла, предотвращая ее высыхание, что позволяет использовать аэрозоль.

Хранение



Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

Держать вдали от открытого огня и источников тепла. Избегайте прямого воздействия солнечных лучей.

Правила техники безопасности и гигиены труда



Только для профессионального использования.

См. текст на этикетках продукта или в паспорте безопасности опасного продукта.

Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, действующие на территории данной страны.

ЛОС/VOC

Предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС) г/л в готовом к использованию продукте.

840 г/л для APP Rally PRO Haftgrund Spray

Максимальное содержание летучих органических соединений (ЛОС) г/л в готовом к использованию продукте.

640 г/л для APP Rally PRO Haftgrund Spray

Приведенная выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не гарантирует указанных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо соблюдать указания и предупреждения на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.