

RU

Описание типа затвердителя

• APP 2K Acryl Klarlack Compact 2:1 + Отвердитель Двухкомпонентный бесцветный акриловый лак

Это бесцветный акриловый лак с высоким глянцем и коротким временем отверждения. Обладает очень хорошей растекаемостью и прозрачностью. Стойкий к воздействию атмосферных факторов в различных климатических зонах. Благодаря применению ультрафиолетовых фильтров, обеспечивает цветовую устойчивость базового лака. Применяется при ремонте элементов и всего автомобиля в качестве покровного слоя в двухслойных реставрационных кузовных покрытиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- более быстрая работа благодаря более короткому времени отверждения
- более быстрое высыхание лака при низких темп. (ниже 20°C)
- более эффективное использование покрасочной камеры, краска выдерживается при темп. MAX+50°C
- после отверждения легко полируется.
- возможность использования с обычными базовыми и водорастворимыми лаками



Лак 0,5 l

 Отвердитель 0,25 l
нормальный

Лак 1,0 L

 Отвердитель 0,5 l
нормальный

Лак 5,0 L

 Отвердитель 2,5 L
нормальный

 Отвердитель 2,5 L
быстрый

APP №	Название продукта	Емкость	Тип	Уп. сборная	
020115	APP 2K Acryl Klarlack Compact 2:1	Двухкомпонентный бесцветный акриловый лак	0,5 l	бесцветный	12 шт.
020339	APP 2K Compact Klarlack Harter 2:1	Отвердитель для акрилового лака 2K Acryl Klarlack Compact	0,25 l	нормальный	12 шт.
020342	APP 2K Compact Klarlack Harter 2:1	Отвердитель для акрилового лака 2K Acryl Klarlack Compact	0,25 l	быстрый	12 шт.
020116	APP 2K Acryl Klarlack Compact 2:1	Двухкомпонентный бесцветный акриловый лак	1,0 L	бесцветный	6 шт.
020340	APP 2K Compact Klarlack Harter 2:1	Отвердитель для акрилового лака 2K Acryl Klarlack Compact	0,5 l	нормальный	12 шт.
020343	APP 2K Compact Klarlack Harter 2:1	Отвердитель для акрилового лака 2K Acryl Klarlack Compact	0,5 l	быстрый	12 шт.
020117	APP 2K Acryl Klarlack Compact 2:1	Двухкомпонентный бесцветный акриловый лак	5,0 L	бесцветный	3 шт.
020341	APP 2K Compact Klarlack Harter 2:1	Отвердитель для акрилового лака 2K Acryl Klarlack Compact	2,5 L	нормальный	3 шт.
020344	APP 2K Compact Klarlack Harter 2:1	Отвердитель для акрилового лака 2K Acryl Klarlack Compact	2,5 L	быстрый	3 шт.



• **APP**
 Сравнение свойств бесцветных лаков 2К



СВОЙСТВА	2K Acryl Klarlack Compact 2:1	2K HS Acryl Klarlack Classic 2:1	2K HS Acryl Klarlack Spezial S 2:1	2K HS Klarlack Smart 4:1	2K HS QUARTZ 2:1
Упаковка	0,5 л + 0,25 л, 1л +0,5л, 5л + 2,5л	1л + 0,5л, 5л + 2,5л	1л + 0,5л, 5л + 2,5л	1л + 0,25л	1л + 0,5л, 5л + 2,5л
Возможность добавления разбавителя	не используется	10 - 25 %	0 - 5 %	не используется	не используется
Специальные добавки	APP 2K Elastic APP Anti-Silikon	APP 2K Elastic APP Anti-Silikon	APP 2K Elastic APP Anti-Silikon	APP 2K Elastic APP Anti-Silikon	APP 2K Elastic APP Anti-Silikon
Количество слоев	2	2 - 3	2	2	½ + 1 или 2
Толщина сухого покрытия	50-60 мкм (2 x1)	50-60 мкм (2 x1)	55 мкм (2x1)	50 мкм	40-60 мкм
Вязкость распыления при темп. +20°C	14 с	20 с для 10 % разбавителя	18,5 с без разбавителя	13 с	17-19 с
Срок годности готовой для применения смеси лака	3-4 ч	2,5 - 4,5 ч	2-3 ч	1,5 ч	1,5 ч
ВЫСЫХАНИЕ:					
при темп. +20°C	4-5 ч	5-6 ч	6-7 ч	1,5 - 2 ч	2 - 4 ч
пылесухость	9-10 мин.	10-15 мин.	15-20 мин.	10 мин.	15-25 мин.
при температуре +60°C	max. temp. +50°C 20-30 min	30 min	30-35 min	max temp. +50°C 15-20 min	15 min
ИК-лампа	8 - 10 min	10-15 min	10-15 min	10 min	10-12 min
Производительность	9-10 м²/л	9-10 м²/л	9-10 м²/л	9 м²/л	9 м²/л
Полирование	через 24 ч	через 24 ч	через 24 ч	3-4 ч	через 24 ч
ЛОС	530 g/l	461,1 g /l	486 g/l	572,3 g/l	420 g/l