


B 200/220 Autobit

APP № 050611, 050811, 050812

Эластичная битумная масса, предназначенная для:

- консервации шасси,
- антикоррозионной защиты,
- защиты от ударов камней.




Благодаря своим свойствам продукт может наноситься **толстыми слоями**, сохраняя при этом эластичность. Образует **прочную антикоррозионную защиту** шасси легковых, грузовых автомобилей, машин и других устройств, шасси которых подвержено воздействию погодных факторов.



Хорошее время высыхания

сокращенный срок от проведения технического обслуживания до эксплуатации автомобиля.



Содержание твердых частиц:

1 Л-65%, 1,3 Л; 2,5 КГ-77%,

Позволяет наносить более толстые слои без эффекта стекания.



Норма DIN50021:

1 Л-1000 Ч/400 мкм, 1,3 Л; 2,5 КГ-480 Ч/375 мкм,


добавление антикоррозионных пигментов - лучшая защита от коррозии.

B 200/220 Autobit



Сравнение битумного препарата для защиты шасси:

	B100 / B120	B200 / B220
Предлагаемые упаковки:	500 мл спрей, 1 л напыление, 1,3 кг и 2,5 кг для нанесения кистью.	1 л напыление, 1,3 кг и 2,5 кг для нанесения кистью.
Легкость нанесения, растекаемость:	Очень хорошая, хорошо растекается.	Очень стабильна при нанесении, возможность нанесения толстых слоев без эффекта растекания. Масса для кисти гуще, чем B120.
Структура:	Образует гладкую структуру.	Структура массы. Возможность получения структур различного типа.
Коррозионная стойкость:	Содержит антикоррозионные пигменты, более	Содержит антикоррозионные пигменты высокая коррозионная стойкость по сравнению с B100 / B120.
Испытание на коррозионную стойкость покрытия в солевой камере соответствует норме DIN 50021:	1 л – 700 час. 1,3 кг и 2,5 кг - 200 час.	1 л - 1000 час. 1,3 кг и 2,5 кг - 480 час.
Средняя производительность для толщины: 600 микрон из 1 л продукта	1,4 м ²	1,5 м ²
Содержание твердых веществ:	55%	65%



ПРЕИМУЩЕСТВА:



Продукт может наноситься кистью или методом напыления.



Стабильный и эластичный при нанесении толстыми слоями.



Хорошее время высыхания.



Очень хорошая антикоррозионная защита (добавление антикоррозионных пигментов).



Повышенная производительность продукта за счет высокого содержания твердых частиц.

APP №	Название продукта		Емкость	Цвет	Приложение	Сборная
050611	APP B200/220 Autobit	Битумный препарат для защиты шасси	1,0 л	Черный	напыление	12 шт.
050811			1,3 кг	Черный	кисть	12 шт.
050812			2,5 кг	Черный	кисть	6 шт.